

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikament® RB 1530

Aditivo reductor de agua para concreto

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sikament® RB 1530 es un aditivo plastificante líquido listo para usarse y producir concreto más uniforme. Reduce la cantidad de agua para obtener mayor resistencia rápida y mejor consistencia, con ahorros significativos. Cumple con la especificación ASTM C 494 para aditivos reductores de agua tipo A y reductor de agua con retardante Tipo D, cuando se usa a su máxima dosificación.

USOS

En el concreto plástico:

- Mejora las características del acabado.
- Mejora la trabajabilidad, aún usando menos agua.
- Reduce la segregación y el sangrado.
- Características de fraguado normal.

En el concreto endurecido:

- Mejora la apariencia de las superficies pulidas.
- Aumenta las resistencias a la compresión y flexión, así como la adherencia al acero de refuerzo.
- Reduce la permeabilidad y el agrietamiento.
- Aumenta la resistencia del concreto con aire incluido

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

En el concreto plástico:

- Rango de plasticidad de 20 a 200 mm
- Retención prolongada de asentamiento
- Tiempos de fraguado controlados
- Permite mezclas cohesivas sin segregación y mínima exudación

Para concreto endurecido:

- Mayores resistencias iniciales en comparación con los reductores de medio rango convencionales
- Mayor resistencia final a compresión
- Mayor módulo de elasticidad
- Mejor resistencia de adhesión al acero
- Baja permeabilidad y alta durabilidad
- Menor retracción

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	Sikament® RB 1530 se suministra en tambores de 200 litros y Granel
Conservación	Sikament® RB 1530 tiene una vida útil mínima de 12 meses. Dependiendo de las condiciones de almacenamiento, la vida útil puede extenderse.
Condiciones de Almacenamiento	Almacene en sus contenedores originales cerrados en un lugar fresco y cerrado. Si Sikament® RB 1530 se congela, descongélelo a una temperatura de 2°C (35°F) o superior, y homogeneícelo completamente con agitación mecánica suave. No utilice aire a presión para la agitación.

INFORMACION TECNICA

Guía de Hormigonado

DATOS DE LA MEZCLA

Contenido de cemento tipo I 310 kg/m³; asentamiento 100mm: Concreto sin aire incorporado; dosis de aditivo ajustada para una reducción de agua

del 10%.

Compression Strength MPa:

Mezcla	3 días	7 días	28 días
Patrón	21.4	24.3	30.5
Reductor de Medio Rango Convencional	24.8	28.9	32.4
Sikament® RB 1530	27.9	30.7	35.2

Nota: Los datos mostrados se basan en pruebas de laboratorio controladas. Se pueden esperar variaciones razonables en estos resultados debido a diferencias en los materiales constituyentes del concreto y las condiciones de campo.

INFORMACION DE APLICACIÓN

Dosificación Recomendada

Dosificación: La dosificación recomendada de Sikament® RB 1530 es de 200 a 900 mL por cada 100 kg de material cementoso para la mayoría de las mezclas de concreto. Sin embargo, las variaciones en los materiales utilizados en la mezcla y las condiciones del sitio pueden requerir diferentes dosificaciones. Sika no recomienda usar una dosificación fuera del rango recomendado sin realizar pruebas. Consulte a su representante de ventas para obtener asistencia en la determinación de la dosificación para un rendimiento óptimo.

Método de dosificación: Sikament® RB 1530 debe añadirse simultáneamente con el agua de mezcla. Nunca lo añada directamente a los materiales cementosos o a los agregados secos.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

USOS

Compatibilidad: Cuando se utiliza con otros aditivos, cada aditivo debe añadirse a la mezcla por separado. Es recomendable consultar con su representante técnico de ventas para determinar qué productos no se pueden mezclar, ya que pueden producirse comportamientos erráticos en el asentamiento, flujo de asentamiento y bombeo.

Corrosividad, No contiene Cloruros, No Corrosivo: Sikament® RB 1530 no inicia ni promueve la corrosión del acero de refuerzo embebido en concreto, concreto pretensado o concreto colocado en sistemas con techos y pisos de acero galvanizado. En la fabricación de Sikament® RB 1530, no se añade intencionalmente cloruro de calcio ni ingredientes a base de cloruro. Debido a los cloruros que provienen de los materiales utilizados en su producción, el aditivo contribuye con menos del 0.00024% de iones de cloruro por peso de cemento cuando se usa a una dosificación de 65 ml/100 kg de material cementoso.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento de este producto y disposición de residuos, los usuarios deben consultar la versión más actualizada de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad; copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "www.sika.com.mx".

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que, como resultado de las regulaciones locales específicas, los datos declarados y usos recomendados para este producto, pueden variar de un país a otro. Consulte la hoja técnica local del producto para los datos exactos del producto y usos.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarían a quién las solicite, o a través de la página "www.sika.com.mx". Asegurar el manejo de cargas de acuerdo a NOM-036-1-STPS-2018.

Sika Mexicana S.A. de C.V.
Carretera Libre a Celaya Km. 8.5
Fraccionamiento Industrial Balvanera
76920 Corregidora, Queretaro
México
800 123-7452

Hoja De Datos Del Producto
Sikament® RB 1530
Marzo 2025, Versión 02.01
02130200000002051

SikamentRB1530-es-MX-(03-2025)-2-1.pdf

