

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikalastic®-710 Base

Capa base impermeabilizante monocomponente, elastomérica.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sikalastic®-710 Base es un revestimiento de poliuretano elastomérico, aromático, curado por humedad, diseñado para usarse como capa base impermeabilizante bajo superficies de poliuretano, para aplicaciones peatonales y vehiculares, y como capa base impermeabilizante con una capa superior protectora de poliuretano.

USOS

Sikalastic®-710 Base puede ser usado solamente por profesionales con experiencia.

- Garajes de estacionamiento de varios pisos
- Aparcamientos y rampas.
- Puentes peatonales y pasarelas
- Cuartos mecanicos
- Estadios y arenas
- Plaza y terrazas en la azotea
- Balcones

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Excelentes propiedades de puenteo de grietas y flexibilidad, incluso a bajas temperaturas
- Resistente al agua y sales de deshielo.
- Resistente a los alcalinos

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Poliuretano	
Presentación	Cubeta de 19 litros	
Apariencia / Color	Gris	
Conservación	12 Meses en su envase original, bien cerrado.	
Condiciones de Almacenamiento	Almacene en seco a 40–95 ° F (4–35 ° C). Acondicione el material a 65–85 ° F (18–30 ° C) antes de usarlo.	
Contenido de sólidos en volumen	71 %	(ASTM D-2697)
Conrenido de compuestos orgánicos volátiles (COV)	241 g/L	(ASTM D-2369-81)
Viscosidad	6500 ± 3000 cps	

INFORMACION TECNICA

Dureza Shore A	75 +/- 5 (75 °F (24 °C) and 50 % R.H.)	(ASTM D-2240)
Resistencia a Tracción	800 +/- 100 psi (75 °F (24 °C) and 50 % R.H.)	(ASTM D-412)
Elongación a Rotura	500 +/- 50 % (75 °F (24 °C) and 50 % R.H.)	(ASTM D-412)
Resistencia al Desgarro	170 +/- 25 pli (75 °F (24 °C) and 50 % R.H.)	(Die C, ASTM D-624)
Resistencia Química	Resistente a las sales de deshielo, al concreto alcalino y a los morteros cementosos / adhesivos para baldosas.	

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo 32 mils húmedas (23 mils secas)

Los consumos están destinadas a lograr el espesor de película húmeda requerido en condiciones óptimas. Se puede requerir material adicional dependiendo de la rugosidad y porosidad de la superficie del sustrato, las temperaturas del material y del sustrato y otros factores dependientes del sitio. Esto dará lugar a una tasa de cobertura más baja.

Tiempo de Espera / Repintabilidad	Temperatura	Minimo	Maximo
	10	24 Horas	3 días
	20	16 Horas	2 días
	30	12 Horas	24 horas

INSTRUCCIONES DE APLICACION

CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

La superficie debe estar limpia, seca y sana con una textura abierta. Elimine el polvo, la lubricación, la grasa, los compuestos de curado, las impregnaciones que inhiben la adherencia, las ceras y cualquier otro contaminante. Todas las proyecciones, puntos ásperos, etc. deben vestirse para lograr una superficie nivelada antes de la aplicación.

Concreto: debe limpiarse y prepararse para lograr una superficie abierta y sin texturas, con textura abierta mediante limpieza a chorro o medios mecánicos equivalentes (CSP 3-4 según las pautas de ICRI).

Madera: debe estar limpia y suave, APA y grado exterior, no menos de 1/2 "de espesor, y espaciada y apoyada de acuerdo con las pautas de APA. Las juntas deben estar selladas con Sikaflex® 2c o 1a y detalladas y pueden necesitar refuerzo de tela incrustado.

Metal: debe limpiarse a fondo mediante esmerilado o limpieza a chorro hasta alcanzar de metal blanco (SSPC SPS-10).

Primario

Selección de imprimación: determine el contenido máximo de humedad del sustrato de concreto por peso con un medidor de humedad de concreto de tipo Tra-

mex.

NOTA: Para las nuevas cubiertas de madera contrachapada, no se requiere una imprimación.

Sikafloor®161 - Para cubiertas de concreto con un contenido máximo de humedad del 4% en peso, aplique Sikalastic® Primer con una escobilla de goma plana o un rodillo de pelo corto a un consumo 180 - 200 ml/m² . y trabaje bien en el sustrato para garantizar una penetración y sellado adecuados, y se evitan los charcos. Sikalastic® Primer no es adecuado para sustratos metálicos. Consulte la hoja de datos técnicos por separado para obtener información adicional.

Sikalastic® MT Primer: para concreto con un contenido máximo de humedad del 5% y 6% en peso, aplique Sikalastic® MT Primer con una escobilla de goma plana o un rodillo a aproximadamente 180 a 200 ml/m². Para cubiertas de concreto con un contenido máximo de humedad del 6% en peso, aplique dos capas de Sikalastic® MT Primer para mayor información consulte su hoja técnica individual del producto.

Detalles

Grietas no estructurales de hasta 1/16 de pulgada: aplique una capa de detalle de Sikalastic® 710 Lo-VOC Base a 26 milésimas húmedas, 10 cm de ancho, centradas sobre la grieta. Deje que quede libre de pegajo-

sidad antes de recubrir.

Grietas y juntas de más de 1/16 a 1 pulgada - Selle las grietas y juntas previamente preparados con sellador Sika (consulte la Guía del sellador), y permita que la piel se cure por 24 horas como mínimo. Aplique primario sobre toda el área, incluidas las grietas y juntas selladas. Aplique una capa de detalle de Sikalastic® 710 Base a 26 milésimas húmedas, 4 "de ancho, centrada sobre la grieta. Deje que quede libre de pegajosidad antes de recubrir.

Juntas de más de 1 pulgada: deben tratarse como juntas de expansión y se deben levantar a través del sistema de tráfico Sikalastic® y se deben sellar con sellador Sika (consulte).

MEZCLADO

Mezcle bien el recubrimiento usando un mezclador mecánico (Jiffy) a baja velocidad hasta obtener una mezcla homogénea y un color uniforme (típicamente 1 minuto). Tenga cuidado de no permitir que el aire quede atrapado en la mezcla.

APLICACIÓN

Aplique el consumo recomendado (consulte la Guía del sistema correspondiente) con una escobilla de goma o una llana, y realice un rodillo con un rodillo industrial de pelo corto. Extienda la capa base sobre toda el área, incluidas las grietas y juntas previamente detalladas. Permita que el recubrimiento se cure por un mínimo de 16 horas o hasta que se pegue la cantidad antes de aplicar el recubrimiento superior.

Limpieza

Eliminar el recubrimiento líquido inmediatamente con un paño seco. Una vez curado, el revestimiento solo se puede eliminar por medios mecánicos.

LIMITACIONES

- Para evitar las condiciones de punto de rocío durante la aplicación, la humedad relativa no debe superar el 95% y la temperatura del sustrato debe estar al menos a 5 ° F (3 ° C) por encima de la temperatura de punto de rocío medida.
- Contenido máximo de humedad del sustrato: 6% en peso con Sikalastic® MT primer.
- La temperatura ambiente mínima y del sustrato durante la aplicación y el curado del material es de 40 ° F (4 ° C); el máximo es 95 ° F (35 ° C).
- No almacene materiales al aire libre directamente expuestos a la luz solar y la humedad. Cubra y proteja los materiales con cubiertas de tipo transpirable, como lonas alquitranadas de lona para permitir la ventilación y protección contra el clima y la humedad. Observe los requisitos de temperatura de almacenamiento y acondicionamiento.

- No adelgace con disolventes.
 - La edad mínima del concreto debe ser 21-28 días, dependiendo de las condiciones de curado y secado.
 - Cualquier reparación requerida para lograr una superficie nivelada debe realizarse antes de la aplicación (consulte a un representante de Sika para obtener orientación sobre varias soluciones de productos). Las irregularidades superficiales pueden reflejarse a través del sistema curado.
 - No aplique sobre una superficie porosa o húmeda donde se producirá la transmisión de vapor de humedad durante la aplicación y el curado.
 - El sustrato debe estar seco antes de la aplicación. No aplicar sobre una superficie helada, húmeda o mojada. No proceda si la lluvia es inminente dentro de las 8 a 12 horas posteriores a la aplicación. Deje suficiente tiempo para que el sustrato se seque después de la lluvia o las inclemencias del tiempo, ya que existe la posibilidad de problemas de adhesión.
 - Cuando se aplica sobre recubrimientos existentes, se recomienda la prueba de compatibilidad y adherencia.
 - Se deben tomar precauciones para evitar que los olores y / o los vapores entren en el edificio / estructura, incluidos, entre otros, el apagado y el sellado de los orificios de ventilación de aire u otros medios de ingreso de olores y vapores en el edificio / estructura durante la aplicación y la cura del producto. .
 - Sobre el terreno, el concreto liviano, el pavimento asfáltico y las aplicaciones donde se pueden usar neumáticos encadenados o con clavos no deben recubrirse con los Sistemas de Tráfico Sikafloor® Mono-flex.
 - Las cubiertas de bandejas de metal sin ventilación o las cubiertas que contienen una membrana entre lona requieren una evaluación técnica adicional y el cebado con un cebador tolerante a la humedad; comuníquese con Sika para obtener recomendaciones.
 - Las aplicaciones de impermeabilización bajo sobrecargas, incluyendo pavimento de concreto y baldosas en un lecho de fraguado cementoso, requieren una evaluación técnica adicional; comuníquese con Sika para obtener recomendaciones.
 - No someter a inmersión continua.
 - nombre no es estable a los rayos UV y debe estar cubierto por una capa de Sikalastic®-735 AL o Sikalastic®-745
- La capa de imprimación debe mantenerse limpia y recubierta dentro del tiempo de ventana abierta. Si se supera esta ventana, contacte a Sika para recomendaciones.
- Se recomiendan las muestras para verificar los métodos de aplicación y las condiciones del sustrato, así como la resistencia al deslizamiento y la estética deseadas

NOTAS

Todos los datos técnicos de esta Hoja de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Tener en cuenta que como consecuencia de regulaciones específicas locales el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Consulte la Hoja de Datos locales para la descripción exacta de los campos de aplicación.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales de acuerdo a las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarían a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página www.sika.mx

Sika Mexicana S.A. de C.V.
Carretera Libre a Celaya Km. 8.5
Fraccionamiento Industrial Balvanera
76920 Corregidora, Queretaro
México
800 123-7452

Hoja De Datos Del Producto
Sikalastic®-710 Base
Febrero 2019, Versión 01.01
020812040020000032

Sikalastic-710Base-es-MX-(02-2019)-1-1.pdf

