

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Acril Techo Green

Impermeabilizante acrílico y aislante térmico reforzado con fibras

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sika® Acril Techo Green Es un recubrimiento elastomérico impermeable con base en resinas acrílicas flexibles de excelente resistencia al intemperismo, con microesferas que mejoran la capacidad de aislamiento térmico y mejorado con fibras que le permiten cubrir fisuras, cumple con los requerimientos de reflectividad solar y emisión térmica para el ahorro de energía.

USOS

- Para impermeabilización de cubiertas tanto en obra nueva como mantenimiento.
- Para techos con detalles y geometría compleja con accesibilidad limitada.
- Como capa reflectiva para mejorar la eficiencia y reducir costos en consumos de energía.
- Para mejorar e incrementar la vida útil de techos y cubiertas.
- Como revestimiento decorativo y protector de estructuras de concreto o mortero.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Cubre fisuras estáticas sin necesidad de utilizar malla o tela de refuerzo*.
- Facilidad, limpieza y rapidez en su aplicación.
- Se aplica en frío.
- Alta resistencia a los rayos UV, (menos amarillamiento). Resistente al intemperismo y al ataque agresivo de la atmósfera.
- Por su color blanco refleja la radiación solar, obteniendo importantes reducciones en la temperatura interior de las habitaciones.
- El contenido de microesferas le ayuda a incrementar su característica de aislante térmico para el ahorro de energía.
- Conserva su resistencia y elasticidad por varios años.
- Excelente elasticidad y rápido secado.
- No contiene solventes, por lo que es un producto ecológico y seguro en su aplicación.
- De fácil aplicación con brocha, rodillo o cepillo.

- De fácil mantenimiento.
- Durabilidad del producto de 5 años.

CERTIFICADOS / NORMAS

El Producto **Sika® Acril Techo Green** se encuentra certificado en las siguientes normas:

- **NMX-U-125-SCFI-2016** Revestimientos para Techo con Alto Índice de Reflectancia Solar -Especificaciones y Métodos de Ensayo- (**Certificado NYP-045-001/22** Vida útil declarada: 5 años).
- **NMX-C-450-ONNCCE-2019** Impermeabilizantes Elastoméricos Líquidos de Aplicación en Sitio -Especificaciones y Método de Ensayo- (**Certificado NYP-035-001/22** Categoría 5A).
- **NOM-018-ENER-2011** Aislantes Térmicos para Especificaciones -Características y Métodos de Prueba- (**Certificado NYP-017-001/22**)

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Acrílico
Presentación	Cubeta 24.13 kg / 19.0 L
Conservación	15 meses despues de la fecha de producción
Condiciones de Almacenamiento	Sika® Acril Techo Green debe ser almacenado en su envase original, bien cerrado en condiciones secas y a temperaturas entre +5° C y +30° C.
Color	Blanco
Densidad	1,528.79 kg/m ³ (95.48 lb / ft ³) (NOM-018-ENER-2011)
Viscosidad	35,000+/10,000 cP

INFORMACION TECNICA

Tensile resistance	Mayor o igual a 200psi
Elongación a Rotura	Mínimo 100%
Reflectancia Solar	0.826 (NMX-U-125-SCFI-2016)
Emitancia Térmica	0.89 (NMX-U-125-SCFI-2016)
Indice de Reflectancia Solar	104 (NMX-U-125-SCFI-2016)
Conductividad Térmica	0.1219 W/m·k (0.8452 BTU • in / h • ft ² • °F) (NOM-018-ENER-2011)
Absorción de Agua	Absorción de Agua 1.80 % (En peso) (NOM-018-ENER-2011) Absorción de Humedad (En peso) 1.79 % Absorción de Humedad (En volumen) 2.53 %
Permeabilidad al Vapor de Agua	0.001 ng/Pa•s•m (NOM-018-ENER-2011)

INFORMACION DEL SISTEMA

Estructura del Sistema Sistema de Impermeabilización:
Como solución para impermeabilización en construcción nueva y mantenimiento de techos y cubiertas, brindando un recubrimiento reflectivo estable a UV, para prolongar la vida útil de los techos y mejorar la eficiencia energética.

Construcción del sistema

Substratos	Sika® Acril Techo Green aplicado en dos capas Concreto, mortero, asbesto y lámina galvanizada
Primer	Sika® Acril Techo Green diluido en agua en proporción 1:3
Total de espesor en humedo	~ 1.0 mm (mínimo recomendado en humedo)
Consumo	~ 1.0 L/m ² para impermeabilización / 1.5L/m ² para reflectividad

Estos consumos son teóricos y no incluyen excedentes de producto requeridos debido a porosidad del sustrato, irregularidad de la superficie variaciones de nivel, etc.

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	Sistema	Superficie plana	Superficie rugosa
	Primario	0.35 (Kg/m ²)	0.40 (Kg/m ²)
	1era capa	0.35 (Kg/m ²)	0.65 (Kg/m ²)
	Sika Tela Reforzada		
	2da capa	0.55 (Kg/m ²)	0.65 (Kg/m ²)
	Total	1.45 (Kg/m ²)	1.70 (Kg/m ²)

Tiempo de Espera / Repintabilidad

En casos donde:

- Sika® Acril Techo Green es diluido con agua en proporción 1 a 3:

Temperatura Sustrato	Humedad Relativa	Mínimo	Máximo
+10° C	50 %	~6 Horas	Después de una limpieza profunda ¹⁾ Sika® Acril Techo Green puede cubrirse en cualquier momento.
+20° C	50 %	~4 Horas	Después de una limpieza profunda ¹⁾ Sika® Acril Techo Green puede cubrirse en cualquier momento.
+30° C	50 %	~2 Horas	Después de una limpieza profunda ¹⁾ Sika® Acril Techo Green puede cubrirse en cualquier momento.

- Después de aplicar Sika® Acril Techo Green dejar de secar la primera capa:

Sustrato Temperatura	Humedad Relativa	Mínimo	Máximo
+10° C	50 %	~36 Horas	Después de una limpieza profunda ¹⁾ Sika® Acril Techo Green puede cubrirse en cualquier momento.
+20° C	50 %	~24 Horas	Después de una limpieza profunda ¹⁾ Sika® Acril Techo Green puede cubrirse en cualquier momento.
+30° C	50 %	~12 Horas	Después de una limpieza profunda ¹⁾ Sika® Acril Techo Green puede cubrirse en cualquier momento.

¹⁾ Asumiendo que toda la suciedad se ha eliminado y que se ha evitado toda contaminación.

Nota: Estos tiempos son aproximados y pueden ser afectados por cambios en las condiciones ambientales, particularmente temperatura y humedad relativa. Temperaturas bajas y humedades altas retardarán el curado, mientras que temperaturas altas y bajas temperaturas acelerarán el proce-

so de curado.

Drying time

24 horas

Producto Aplicado Listo para su Uso

Temperatura de sustrato	Humedad Relativa	Secado al tacto	Resistencia a la lluvia	Secado Total
+10° C	50%	~4 Horas	~48 Horas	~ 6 días
+20° C	50%	~2 Horas	~24 Horas	~ 4 días
+30° C	50%	~1 Horas	~12 Horas	~ 2 días

Nota: Estos tiempos son aproximados y pueden ser afectados por cambios en las condiciones ambientales, particularmente temperatura y humedad relativa. Temperaturas bajas y humedades altas retardarán el curado, mientras que temperaturas altas y bajas temperaturas acelerarán el proceso de curado.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento de este producto y disposición de residuos, los usuarios deben consultar la versión más actualizada de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad; copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "www.sika.com.mx".

INSTRUCCIONES DE APLICACION

EQUIPMENT

▪ Cepillo o Rodillo:

Para la aplicación de **Sika® Acril Techo Green** en áreas de tamaño mediano.

▪ Brocha de pelo grueso:

Para la aplicación de **Sika® Acril Techo Green** en detalles y penetraciones.

▪ Equipo de Aspersión tipo Airless:

Para la aplicación de **Sika® Acril Techo Green** en grandes áreas.

PREPARACION DEL SOPORTE

▪ Reparación de juntas y fisuras:

Se debe prestar especial atención al sellado y tratamiento previo de todas las juntas y fisuras estáticas mayores a 1.0 mm que presente la superficie para lograr mejores resultados de impermeabilización. Todas las juntas y grietas existentes superiores a 1.0 mm o con movimiento se deberán limpiar y soplar con aire comprimido, ranurándolas siguiendo su trayectoria hasta una profundidad no mayor a 5 mm. Posteriormente rellene todas las juntas y fisuras tratadas con un sellador a base de Poliuretano (línea **Sikaflex®**) y dejar curar.

▪ Sustratos Cementicios:

El concreto nuevo debe de ser curado al menos 28

días y debe de tener una resistencia al arrancamiento ≥ 1.5 N/mm². Los soportes cementosos o minerales se deben preparar mecánicamente haciendo una limpieza abrasiva o con equipos escarificadores, para eliminar la lechada superficial y conseguir una superficie de textura abierta. El concreto débil y partes sueltas deben de ser removidos, y los defectos de la superficie como burbujas o vacíos deben de ser expuesto. Las reparaciones del sustrato tales como relleno de juntas, reparación de burbujas y vacíos y nivelación de la superficie deben de ser llevados a cabo con productos apropiados de las líneas **Sikadur®** y **Sika Monotop®**.

▪ Lámina Galvanizada:

Las cubiertas metálicas deben de estar en buen estado. Eliminar cualquier capa oxidada y usar refuerzos en juntas, uniones y reparaciones. Asegurarse que el material existente se encuentre en buen estado y firmemente adherido al sustrato.

Substrato	Primer	Consumo (L/m ²)
Sustrato cementicio	Sika® Acril Techo Green Diluido en agua relación 1:3	≈ 0.25
Metal	Sika® Acril Techo Green Diluido en agua relación 1:3	≈ 0.25
Sika Bit - Sika Manto**	Sika® Acril Techo Green Diluido en agua relación 1:3	≈ 0.25

Estos consumos son teóricos y no incluyen excedentes de producto requeridos debido a porosidad del sustrato, irregularidad de la superficie variaciones de nivel, etc.

MEZCLADO

Antes de la aplicación, mezclar el **Sika® Acril Techo Green** durante 1 min hasta alcanzar una textura homogénea.

Antes de la aplicación del **Sika® Acril Techo Green** la capa de imprimación debe de estar seca, libre de tacking. Para los tiempos de espera entre la aplicación de la primera mano sobre el primario, favor de referirse a la hoja técnica del producto imprimante que corres-

ponda. Las áreas que pudieran dañarse, tales como marcos de puertas/ventanas, deben de enmascarse con cinta adhesiva de enmascarar (masking tape).

APLICACIÓN

Sistema de Impermeabilización:

Tratamiento de puntos críticos, tales como chaflanes, esquinas, cambios de dirección, bajantes de agua pluvial, reparación de juntas o fisuras:

1. Aplicar la primera mano de aproximadamente 0.7 L/m² (0.9 Kg/m²)
2. Colocar **Sika® Tela reforzada** en bandas de 15 a 20 cm de ancho para incrementar la durabilidad de la impermeabilización.
3. Aplicar la segunda mano de aproximadamente 0.5 L/m² (0.635 Kg/m²) directamente sobre la mano anterior para alcanzar el espesor de película requerido.

Para el resto de la losa:

1. Aplicar la primera mano de aproximadamente 0.5 L/m² (0.635 Kg/m²)
2. Aplicar la segunda mano de aproximadamente 0.5 L/m² (0.635 Kg/m²) directamente sobre la mano anterior para alcanzar el espesor de película requerido.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpiar todas las herramientas y equipo con agua inmediatamente después de usarlos. Para remover material ya endurecido o curado, utilizar medios mecánicos. Cualquier consulta, contacte a nuestro servicio técnico.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

NOTAS LEGALES

Esta información, y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseada. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "www.sika.com.mx".

Sika Mexicana S.A. de C.V.
Carretera Libre a Celaya Km. 8.5
Fraccionamiento Industrial Balvanera
76920 Corregidora, Queretaro
México
800 123-7452

Hoja De Datos Del Producto
Sika® Acril Techo Green
Mayo 2022, Versión 01.02
020915102000000020

SikaAcrilTechoGreen-es-MX-(05-2022)-1-2.pdf