

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikadur® Arena

Arena sílica para aplicaciones especiales

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sikadur® Arena es una arena de cuarzo lavada, seca y con una granulometría definida. Se ofrece en tres granulometrías diferentes: Fina, Media y Gruesa.

USOS

Sikadur® Arena fina: Como agregado (relleno) para la elaboración de sistemas epóxicos autonivelantes. Sikadur® Arena media y/o gruesa: Extendiéndola sobre revestimientos epóxicos o morteros listos aún frescos, se utiliza para:

- Mejorar la resistencia al desgaste.
- Elaborar superficies antideslizantes
- Aumentar la adherencia de capas posteriores

Mezcla de Arena Media y Gruesa: Como árido (filler) para la fabricación de morteros secos para revestimientos.

Arena Gruesa: Para limpieza y preparación de superficies metálicas (chorro de arena).

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Granulometría controlada
- Excelente limpieza y pureza de la arena
- Favorece la adherencia mecánica de las capas posteriores
- Permite obtener suelos con textura antideslizante
- Predosificada para facilitar la preparación de morteros autonivelantes

INFORMACION DEL PRODUCTO

| Presentación | Tipo Fina | | Presentación saco de 15kg | |
|-------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------|
| | | | | |
| | Gruesa | | saco de 25kg | |
| | Conservación | 12 meses desde su fabricación | | |
| Condiciones de Almacenamiento | Sikadur® Arena debe almacenarse en su empaque original bien cerrado, bajo techo. | | | |
| | bajo teeno. | | | |
| Apariencia / Color | <u> </u> | Agregado | Malla | Densidad |
| Apariencia / Color | Tipo Fina | Agregado 0.07mm a | Malla 50/200 | Densidad Aprox 1.4Kg/L |
| Apariencia / Color | Tipo | | | |
| Apariencia / Color | Tipo | 0.07mm a | | Aprox 1.4Kg/L |
| Apariencia / Color | Tipo Fina | 0.07mm a 0.30mm | 50/200 | |
| Apariencia / Color | Tipo Fina | 0.07mm a 0.30mm 0.30mm a | 50/200 | Aprox 1.4Kg/L |

Hoja De Datos Del Producto Sikadur® Arena Mayo 2024, Versión 01.02 020816010010000035

| Tipo | Densidad | | |
|---------|-----------------|--|--|
| Fina | Aprox. 1.4 Kg/L | | |
| Mediana | Aprox. 1.3 Kg/L | | |
| Gruesa | Aprox. 1.5 Kg/L | | |

INFORMACION DE APLICACIÓN

Dosificación Recomendada

Ver Fichas Técnicas de los productos línea Sikafloor® y Sikalastic®.

NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en esta ficha técnica se basan en pruebas de laboratorio. Los datos reales medidos pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control.

LIMITACIONES

- Debe estar perfectamente seca.
- Cuando se utilice para sistemas de suelos antideslizantes, extender la arena cuando el producto base aplicado esté todavía fresco, para incorporarlo bien a la superficie.
- Tenga cuidado de seleccionar la granulometría adecuada en función del uso deseado.
- Para mayor detalle e información sobre los sistemas y consumos, consultar siempre las Fichas Técnicas de los productos implicados.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento de este producto y disposición de residuos, los usuarios deben consultar la versión más actualizada de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad; copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "www.sika.com.mx".

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que como resultado de las regulaciones locales específicas, el funcionamiento del producto puede variar de un país a otro. Por favor, consulte la Hoja de Datos de Producto local para la descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus roductos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página " www.sika.com.mx". Asegurar el manejo de cargas de acuerdo a NOM-036-1-STPS-2018.

Sika Mexicana S.A. de C.V.

Carretera Libre a Celaya Km. 8.5 Fraccionamiento Industrial Balvanera 76920 Corregidora, Queretaro México 800 123-7452

SikadurArena-es-MX-(05-2024)-1-2.pdf

