BUILDING TRUST

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikagard®-227 Gloss Sealer

Sellador y trasnformador de color base solvente para piedras naturales

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sikagard®-227 Gloss Sealer Es un producto líquido base solvente hecho a base silanos/siloxanos que brindan protección de las superficies de piedra natural al hacerlas repelentes contra manchas acuosas y de aceite y a las manchas orgánicas. Además, su exclusiva fórmula deja un aspecto de realzado o intensificado del color natural de las piedras. Rejuvenece el tono y mejora la apariencia desgastada ocasionada por la exposición a la intemperie lo cual permite que las superficies se mantengan con su aspecto por más tiempo.

USOS

Sikagard®-227 Gloss Sealer Se recomienda para proteger sustratos minerales sin sellar, tales como mármol, travertino, granito, pizarra, caliza, cuarcita, arenisca, laja, etc. En general superficies de baja o media porosidad.
Para uso interior y exterior en superficies horizontales (patios, pasillos, mesas, encimeras de cocinas) y verticales (fachadas, muros, baños).

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Protege las superficies contra manchas orgánicas contaminantes.
- Realza el color y el aspecto natural de las piedras.
- Forma una barrera protectora invisible sin formar película sobre la superficie.
- De aplicación exterior e interior.
- Resiste los efectos de la lluvia ácida y de los elementos de la intemperie. (como humedad y luz UV)
- Permite la salida del vapor de agua de los sustratos. (es transpirable)
- Reduce la formación de salitre.
- Fácil de aplicar, de colocación directa, no requiere de primario.
- Listo para usar (No se debe diluir para su uso).

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	946 ml y 3.78 litros
Apariencia / Color	946 ml y 3.78 litros
Conservación	12 meses
Condiciones de Almacenamiento	El producto se garantiza por un período de 12 meses si se conserva protegido de la humedad en su empaque original bien cerrado bajo un techo en un almacén, en condiciones secas y a una temperatura entre 5° y 35°C.
Densidad	0.82 – 0.89 g/ml
Rendimiento	▪ Piedra natural muy porosa: entre 4 y 6 m2 / L ▪ Piedra natural porosa: entre 8 y 12 m2 / L ▪ Piedra natural baja porosidad: 15 y 35 m2 / L El rendimiento del producto puede variar y depende de la porosidad y las irregularidades de la superficie, así como del método de aplicación y de las manos aplicadas, por lo que se recomienda hacer una prueba de aplicación para determinar el valor real del rendimiento.
Tiempo de Curado	1 a 2 horas Puede variar dependiendo de la temperatura y la humedad ambiental. Se recomienda esperar al menos 6 horas para habilitar el tráfico en pisos La superficie estará lista al secar y dejarla curar, lo cual sucede hasta 72 horas de la aplicación.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

DOCUMENTOS ADICIONALES

Por ser un producto inflamable se debe tener precaución de No Fumar cuando lo esté aplicando, así como de mantenerlo alejado de fuentes de calor, flamas u otra fuente de ignición.
Este producto es tóxico por ingestión. Mantenga ventiladas las áreas mientras hace la aplicación. Use guantes de hule, use respirador o mascarilla con cartuchos contra solventes orgánico y lentes de protección para preparar y aplicar este producto con el fin de evitar el contacto con piel y ojos respectivamente. En caso de contacto con la piel o después de usarlo, lávese con agua corriente. En caso de contacto con los ojos lávese de inmediato con agua corriente por un mínimo de 15 minutos y después consulte a su médico. En caso de inhalación prolongada lleve a la persona a tomar aire fresco y si persisten los síntomas busque ayuda médica.
Evite dejar este producto al alcance de los niños.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento de este producto y disposición de residuos, los usuarios deben consultar la versión más actualizada de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad; copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página " www.sika.com.mx"

NOTES ON INSTALLATION

- Proteja las superficies que no quiera que sean tratadas, ya que es posible que se produzcan manchas permanentes.
- No use este producto para proteger superficies contra presiones hidrostáticas ni en contacto permanente con el agua.
- Proteja contra la lluvia las superficies tratadas con este producto durante 24 horas después de la aplicación y preferentemente no lo aplique cuando haya amenaza de lluvia.
- Este producto está formulado listo para aplicar. No diluya este producto ni le agregue ninguna otra sustancia o material para no alterar su composición.
- No aplique este producto cuando la temperatura sea mayor de 35°C ni por debajo de 10°C, tampoco bajo insolación directa o cuando haya fuertes corrientes de viento para prevenir el secado prematuro.
- Una vez abierto el envase de este producto procure utilizarlo en su totalidad en 1 a 3 días y de no ser así ciérrelo de nuevo herméticamente para protegerlo contra la humedad porque el

producto pierde sus propiedades y eficiencia.
- En caso de que la superficie haya sido previamente tratada con algún sellador o recubrimiento, no se recomienda el uso del producto Sikagard®-227 Gloss Sealer ya que el producto no podrá penetrar, ni anclarse sobre la superficie y por consecuencia no se obtendrán los beneficios del producto.

APLICACIÓN

Aplique una capa uniforme sobre la superficie a tratar con brocha, tela de algodón, tela de microfibra, o con estopa, hasta saturar completamente la superficie. También se puede aplicar por medio de aspersión con chorro fino, usando una pistola neumática o aspersores para fumigación a baja presión. Generalmente dos capas son suficientes para casi todos los sustratos. En superficies verticales mayores a 1.0 metros de altura inicie la aplicación desde la parte de abajo avanzando hacia arriba, esto es para evitar apariencia heterogénea en caso de escurrimientos.
La segunda capa aplíquela entre 15 a 30 min posterior de la primera, una vez que la capa anterior haya sido absorbida por el sustrato y éste todavía se encuentre húmedo, pero sin el espejo líquido superficial. Si el sustrato ya no permite más impregnación de producto, entonces retire el exceso que haya quedado en la superficie, antes de que se seque y forme un residuo.
Al terminar la aplicación lave con un solvente apropiado (mineral spirit, adelgazador) las herramientas y utensilios usados.
Siempre pruebe el producto en un área pequeña para asegurar que los resultados sean los esperados

MANTENIMIENTO

La protección que se puede obtener es de muy larga duración, pudiendo ser de hasta 5 años, dependiendo de la naturaleza química y porosidad de las superficies, del nivel de saturación de la superficie al aplicar el producto, del desgaste que sufren por el uso, del tráfico que tienen en el caso de superficies horizontales, del ataque químico al que están expuestas, etc. ya que sus ingredientes activos no solamente se distribuyen sobre el sustrato sino que penetran en los poros y en ambos casos se fijan químicamente a la superficie y se van perdiendo junto con el sustrato a medida que este se desgasta.
Por esta razón se recomienda limpiar rutinariamente las superficies tratadas con **Limpiador Sikagard-120**, para evitar la acumulación partículas que provoquen desgaste o daños a la superficie con el tráfico peatonal. Inspeccione periódicamente la superficie para detectar cualquier desgaste o deterioro que pueda tener y repárelos inmediatamente reaplicando Sikagard®-227 Gloss Sealer

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "www.sika.com.mx". Asegurar el manejo de cargas de acuerdo con NOM-036-1-STPS-2018.

Sika Mexicana S.A. de C.V.
Carretera Libre a Celaya Km. 8.5
Fraccionamiento Industrial Balvanera
76920 Corregidora, Querétaro
México
800 1274 452