

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Igoalflex®-310 MX

Recubrimiento Asfáltico para protección de piezas metálicas

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sika® Igoalflex®-310 MX recubrimiento asfáltico mono componente base agua, con excelente poder anticorrosivo y alta adherencia a superficies ferrosas.

USOS

Como imprimante para elementos metálicos que requieren alta protección anticorrosiva en mantenimiento industrial. Se aplica por inmersión

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Gran adherencia a sustratos metálicos
- Secado rápido
- Fácil de aplicar
- Excelente resistencia a la corrosión
- Baja emisión de VOC
- Producto no inflamable
- Bajos espesores de película seca requeridos

CERTIFICADOS / NORMAS

ASTM G154 – 16 práctica estándar para la exposición de materiales no metálicos con luz ultravioleta fluorescente (UV) : 250 h

ASTM B117-19 prueba estándar de Cámara de niebla salina: 120 h

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Emulsión asfáltica modificada con resina acrílica
Presentación	Tote 1000 lt
Conservación	Doce (12) meses en su empaque original, desde su fecha de fabricación.

Condiciones de Almacenamiento	Sika® Igoalflex®-310 MX debe ser almacenado en su envase original bien cerrado, bajo techo, en un lugar fresco y seco a temperaturas entre +5°C y +30°C. Proteja de los rayos directos del sol.
Apariencia / Color	Líquido viscoso color negro
Contenido de sólidos en peso	Sólidos Totales: 51 - 54
Viscosidad	Viscosidad cop ford 25°C; s: 80-100
Drying time	Tiempo de secado a 3 mil película húmeda 20°C y 60% humedad: 40 - 50

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento de este producto y disposición de residuos, los usuarios deben consultar la versión más actualizada de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad; copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "www.sika.com.mx".

PREPARACION DEL SOPORTE

La superficie debe estar limpia, seca, libre de óxido, cascarilla, delaminación, pinturas en mal estado y demás contaminantes que pueden interferir con la adherencia del producto.

CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

Realizar limpieza con herramientas eléctricas o neumáticas (SSPC-SP3) o mediante chorro abrasivo hasta obtener grado comercial (SSPC-SP6) de acuerdo con las normas internacionales.

MEZCLADO

Listo para aplicar

APLICACIÓN

Este material se aplica por inmersión, máximo de 3 mils (75 micrones) de película húmeda por capa.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpie el equipo y herramientas estando el producto aún fresco. Si el producto ha endurecido efectúe la limpieza con Sika® limpiador.

Sika Mexicana S.A. de C.V.
Carretera Libre a Celaya Km. 8.5
Fraccionamiento Industrial Balvanera
76920 Corregidora, Queretaro
México
800 123-7452

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "www.sika.com.mx".

Sikalgoalflex-310MX-es-MX-(09-2023)-1-1.pdf

Hoja De Datos Del Producto
Sika® Igoalflex®-310 MX
Septiembre 2023, Versión 01.01
020706301000000192

