

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikagard®-850 Primer

Imprimación para el sistema antigrafiti Sikagard®-850 Clear, diseñado para soportes minerales sin recubrimientos.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sikagard®-850 Primer es un imprimante monocomponente, listo para usar antes del recubrimiento Sikagard®-850 Clear, sobre soportes minerales, que permite mejorar la aplicación y la adherencia. Este producto forma parte del sistema Sikagard Antigrafiti.

USOS

- Como imprimación para el sistema antigrafiti Sikagard®-850 Clear, especialmente diseñada para soportes minerales no recubiertos.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Baja viscosidad
- Listo para usar - no requiere dilución en el sitio
- Imprimación promotora de adherencia
- Se utiliza específicamente con Sikagard®-850 Clear
- Se aplica con brocha, rodillo o proyección airless

CERTIFICADOS / NORMAS

Marcado CE como recubrimiento de protección bajo la EN 1504-2:2004, Productos y sistemas de protección del concreto. Protección superficial

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	Envase de 0,8 kg Envase de 4,0 kg Consulte la lista de precios vigente para conocer las presentaciones disponibles.
Apariencia / Color	Líquido claro viscoso
Conservación	12 meses en su envase original cerrado.
Condiciones de Almacenamiento	El producto debe almacenarse en su envase original, sin abrir y sin dañar, en condiciones secas y a temperaturas entre +5 °C y +30 °C. Consulte siempre el envase.
Densidad	~0.87 g/cm ³
Punto de Inflamabilidad	~+35°C
Conrenido de compuestos orgánicos volátiles (COV)	~500 g/l (calculado)
Viscosidad	~110 mPa·s (+20 °C) ~90 mPa·s (+40 °C)

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	~75 a 125 g/m ² Según la porosidad del soporte.
Temperatura Ambiente	+8 °C min. / +35 °C máx.
Humedad Relativa del Aire	≤ 80 %
Punto de Rocío	La temperatura del soporte y del ambiente debe ser de al menos +3 °C por encima del punto de rocío
Tiempo de Espera / Repintabilidad	▪ 2 a 3 horas, Según las condiciones meteorológicas ▪ Espere hasta que la superficie deje de estar húmeda pero siga siendo pegajosa

INFORMACION DEL SISTEMA

Estructura del Sistema	Sistema	Producto
	Imprimación para soportes minerales sin recubrimientos	Sikagard®-850 Primer
	Imprimación para soportes minerales y/o madera con recubrimientos	Sikagard®-850 Activator
	Capa de acabado	Sikagard®-850 Clear

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

LIMITACIONES

- No utilizar en aplicaciones por atomización:
La aplicación de Sikagard®-850 Primer mediante este método genera partículas en forma de aerosol que permanecen en el aire. La inhalación de estas partículas puede representar riesgos graves para la salud del usuario.
- Manejo del envase:
Una vez abierto, cualquier resto de producto expuesto al aire continuará curando y aumentando su viscosidad, lo que puede provocar desprendimiento en la superficie.
Recomendación: Utilice todo el contenido del envase en una sola aplicación hasta vaciarlo.
- Reutilización del producto:
El producto puede emplearse después de algunos días de haber abierto el envase, siempre que se elimine la película superficial (piel) antes de su uso.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento de este producto y disposición de residuos, los usuarios deben consultar la versión más actualizada de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad; copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "www.sika.com.mx".

INSTRUCCIONES DE APLICACION

CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

- Importante: En superficies con perfil rugoso, puede ser difícil lograr un espesor de capa uniforme. Se recomienda nivelar o alisar la superficie antes de aplicar el recubrimiento.
- Nota: Para nivelar, rellenar orificios o reparar concreto, mampostería y mortero de cemento, utilice productos adecuados de la gama morteros de reparación Sika® Monotop.
- Condición del soporte:
El sustrato debe estar limpio, seco, sano y libre de contaminantes como polvo, aceite, grasa y material suelto o friable que pueda afectar la adherencia del recubrimiento.

APLICACIÓN

- Cumplimiento estricto:
Siga cuidadosamente las indicaciones de esta ficha técnica y la correspondiente a Sikagard®-850 Clear, asegurando que se adapten a las condiciones reales de la obra.
- Importante:
En soportes rugosos, utilice una brocha para aplicar la imprimación y asegúrese de cubrir completamente la superficie, incluyendo huecos y poros.
- Nota:
Para evitar la formación de burbujas de aire que afecten el acabado, no pase en exceso la brocha, el rodillo ni la pistola durante la aplicación.
- Aplicación del producto:
Aplique Sikagard®-850 Primer de manera uniforme sobre el soporte preparado, utilizando brocha, rodillo o equipo de proyección airless, respetando el consumo indicado.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpie todas las herramientas y equipos de aplicación con solvente inmediatamente después de su uso. El material endurecido sólo puede eliminarse mecánicamente.

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que, como resultado de las regulaciones locales específicas, los datos declarados y usos recomendados para este producto, pueden variar de un país a otro. Consulte la hoja técnica local del producto para los datos exactos del producto y usos.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "www.sika.com.mx". Asegurar el manejo de cargas de acuerdo a NOM-036-1-STPS-2018.

Sika Mexicana S.A. de C.V.
Carretera Libre a Celaya Km. 8.5
Fraccionamiento Industrial Balvanera
76920 Corregidora, Queretaro
México
800 123-7452

Hoja De Datos Del Producto
Sikagard®-850 Primer
Noviembre 2025, Versión 05.01
020303080040000004

Sikagard-850Primer-es-MX-(11-2025)-5-1.pdf

