

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

COOL ZONE Residencial® 36 MESES

Impermeabilizante acrílico y aislante térmico.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

COOL ZONE Residencial® 36 MESES es un impermeabilizante de buen desempeño, formulado a base de resinas estiren - acrílicas y pigmentos seleccionados que le proporcionan propiedades de elasticidad, reflectividad (en blanco) impermeabilidad y duración, de aplicación en frío, elaborado con cargas de alta resistencia a la degradación e intemperismo, convirtiéndolo en un producto ideal para impermeabilizar y proteger. No deberá usarse en viviendas de interés social, ni en losas de casas hechas serie u obras de grandes dimensiones (industriales o residenciales).

USOS

- Como recubrimiento impermeable y decorativo en techumbres de concreto, fibrocemento, entre otros.
- Para mantener y renovar sistemas ya existentes.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Resiste la mayoría de las condiciones climatológicas y ambientales.
- Rápida aplicación y excelente acabado.
- No es flamable.
- Es ecológico, no contiene solventes orgánicos o materiales agresivos al medio ambiente.
- Excelente poder cubriente.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Acrílico
Presentación	Cubeta de 18 litros. Galon de 3.8 litros.
Apariencia / Color	Líquida Espesa / Blanco y Rojo
Conservación	3 Años
Condiciones de Almacenamiento	Almacene en su envase original y herméticamente cerrado, en un lugar seco y protegido de la luz directa del sol.
Densidad	~ 1,28 ± 0,02 g/ml
pH	~ 9,0 ± 0,5
Viscosidad	40 000 ± 10 000 Cps mínimo
Contenido de sólidos en peso	~ 51,0 ± 2,0 %

INFORMACION TECNICA

Recomendaciones Específicas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No aplicar el producto a temperaturas menores de +10 °C ni mayores de +45 °C. ▪ No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza de lluvia. ▪ Evite la dilución del producto.
Elongación	300 % mínimo
Resistencia a la Rotura	200 lb/in ² mínimo
Rendimiento	En losas menores a 80 m ² poner malla sencilla en toda la superficie con un rendimiento de 1 litro/m ² , en superficies mayores a 80 m ² poner malla reforzada en toda la superficie con una rendimiento de 1.5 litro/m ² . El rendimiento puede variar dependiendo de la rugosidad y la naturaleza de la superficie.
Tiempo Seco al Tacto	1 hora
Tiempo de Secado	12 a 24 horas

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento de este producto y disposición de residuos, los usuarios deben consultar la versión más actualizada de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad; copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "www.sika.com.mx".

INSTRUCCIONES DE APLICACION

EQUIPMENT

Cepillo de ixtle o rodillo o por aspersión.

APLICACIÓN

El producto se aplica sin diluir con un cepillo de ixtle, brocha o rodillo, previa preparación de la superficie y sellado de fisuras y grietas.

Nota: Para mayor información consulte la Guía de Aplicación de IMPERMEABILIZANTES ACRILICOS.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "www.sika.com.mx". Asegurar el manejo de cargas de acuerdo a NOM-036-1-STPS-2018.

Sika Mexicana S.A. de C.V.

Carretera Libre a Celaya Km. 8.5
Fraccionamiento Industrial Balvanera
76920 Corregidora, Queretaro
México
800 123-7452

COOLZONEResidencial36MESES-es-MX-(11-2025)-1-1.pdf