

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Estuka N

Recubrimiento para relleno y nivelación de muros y plafones.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sika® Estuka N es una pasta en polvo lista para preparar, compuesta por agregados de granulometría controlada con características de trabajabilidad y adherencia.

Cumple con la certificación **NOM-018-ENER-2011**

Se recomienda aplicar el sistema de esta manera:
Primera capa para la planicidad de la pared: **Sika® Estuka N**

Como capa final de protección: **Sika® Estuka Acrílico** o **Sika® Estuka Plus**

USOS

- Como base, aplicada directamente sobre la superficie de block, concreto, ladrillo, sillar, yeso o aplanado principalmente en interiores.

- Sika® Estuka N** puede ser utilizada en interiores como acabado final, sin embargo, en exteriores se recomienda protegerla con **Sika® Estuka Acrílico**, **Sika® Estuka Plus**, **SikaLatex® N** o pintura acrílica.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Listo para usar, basta con añadir el agua recomendada y mezclar homogéneamente.
- Excelente maniobrabilidad y poder cubriente.
- Excelente adherencia sobre diferentes sustratos como: block, concreto, ladrillo, sillar, aplanado o yeso. La adherencia y la resistencia mejoran con el uso del adhesivo **Sika® Multiusos Adhesive** o **SikaLatex®-N**.
- Se puede obtener un acabado fino o texturizado, según el tipo de herramienta utilizada.
- Permite avances más rápidos en la construcción que los morteros tradicionales.
- Reduce el desperdicio de material durante la instalación, en comparación con el mortero tradicional.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Composición: Pastosa (una vez añadida el agua).
Presentación	Saco de 40 kg
Apariencia / Color	Color: Blanco
Conservación	9 (nueve) meses a partir de la fecha de producción, si se almacena en su empaque original sellado.
Condiciones de Almacenamiento	Almacenarlo en un lugar seco, bajo techo, a temperaturas entre 10°C y 30° C.
Consumo	<ul style="list-style-type: none"> Es aconsejable hacer mosaicos de muestra sobre el sustrato a cubrir. En superficies de block: De 5 a 8 m² por saco de 40 kg aprox. dependiendo del espesor a aplicar Sobre capas de mortero, concreto y superficies bien aplanadas: de 12 a 15 m² por saco de 40 kg aprox.
Vida de la mezcla	30 a 45 minutos dependiendo la temperatura.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

- La superficie debe estar sana y limpia, libre de partes sueltas, contaminación por aceites, polvo, residuos de curado, lechada de cemento u otras sustancias extrañas. Puede ser seco, húmedo o saturado, pero sin encharcamiento.
- En las paredes de block humedecer la superficie.
- Sobre superficies de concreto o yeso, sellar previamente la superficie con **Sika® Multiusos Adhesive** o **SikaLatex®-N** diluido 3:1 (agua: resina) para mejorar la adhesión.

MEZCLADO

- **Sika® Estuka N Base** se recomienda como capa de base, por lo que su consistencia debe ser pastosa, por lo que se recomienda agregar 20% de agua (8 litros) por cada bolsa de 40 kg; mezclar por 3 minutos, dejar reposar por 3 minutos y mezclar nuevamente por 5 minutos.
- Para una mejor adherencia de la pasta, se recomienda añadir 400 ml de **SikaLatex®-N** al agua de mezcla por cada saco de 40 kg. Esa mezcla de agua no debe exceder los 8 litros.

APLICACIÓN

1. Después de humedecer la superficie deje secar 1 hora y aplique la capa de 5 a 10 mm de **Sika® Estuka N** dependiendo del espesor requerido para dejar la pared plana y para acabados texturizados agregue la cantidad de arena (mármol) necesaria para dar la textura deseada.
2. Si lo desea, puede aplicar una capa final de **Sika® Estuka Acrílico** o **Sika® Estuka Plus** no mayor de 3 mm para dar un acabado final con mayor resistencia.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Deben lavarse con agua antes de que el producto se endurezca.

NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en esta hoja técnica se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control.

Sika Mexicana S.A. de C.V.
Carretera Libre a Celaya Km. 8.5
Fraccionamiento Industrial Balvanera
76920 Corregidora, Queretaro
México
800 123-7452

Hoja De Datos Del Producto
Sika® Estuka N
Febrero 2020, Versión 02.01
02184010100000003

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que, como resultado de las regulaciones locales específicas, los datos declarados y usos recomendados para este producto, pueden variar de un país a otro. Consulte la hoja técnica local del producto para los datos exactos del producto y usos.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento de este producto y disposición de residuos, los usuarios deben consultar la versión más actualizada de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad; copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "www.sika.com.mx".

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "www.sika.com.mx".

SikaEstukaN-es-MX-(02-2020)-2-1.pdf