

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikagard®-850 Activator

Imprimación para Sikagard®-850 Clear sobre sustratos minerales con recubrimientos o madera.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sikagard®-850 Activator es una imprimación mono-componente, lista para usar, diseñada para mejorar la aplicación y la adherencia de Sikagard®-850 Clear sobre sustratos minerales recubiertos o madera. Este producto forma parte del sistema antigraffiti Sikagard®-850.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Listo para usar: No requiere dilución en obra.
- Promueve la adherencia: Mejora la adherencia del recubrimiento.
- Compatibilidad específica: Diseñado para su uso con Sikagard®-850 Clear.
- Libre de tolueno y solventes aromáticos.

USOS

- Como imprimación para el sistema de recubrimiento antigraffiti Sikagard®-850 en sustratos minerales recubiertos o madera

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	Envase de 0,8 kg Envase de 4,0 kg Consulte la lista de precios vigente para conocer las presentaciones disponibles.
Apariencia / Color	Líquido claro ámbar
Conservación	9 meses en su envase original cerrado.
Condiciones de Almacenamiento	El producto debe almacenarse en su envase original, sin abrir y sin dañar, en condiciones secas y a temperaturas entre +5 °C y +30 °C. Consulte siempre el envase.
Densidad	~0,76 g/cm ³ (+23°C)
Viscosidad	~1,1 mm ² /s

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	Como guía ~50 a 100 g/m ²
Temperatura Ambiente	+8 °C mín. / +35 °C máx.
Humedad Relativa del Aire	≤ 80 %
Punto de Rocío	La temperatura del soporte y del ambiente debe ser de al menos +3 °C por encima del punto de rocío

Drying time

- Tiempo de secado recomendado:
Se requiere entre 1 y 2 horas a temperatura ambiente y con una humedad relativa del 40 % para permitir la formación de una película de imprimación uniforme y consistente.
- Condiciones ambientales:
Una mayor humedad relativa prolongará el tiempo de secado.
- Aplicación del recubrimiento:
No exceda 5 horas después de aplicar la imprimación antes de colocar Sikagard®-850 Clear.

INFORMACION DEL SISTEMA

Estructura del Sistema	Sistema	Producto
	Imprimación para soportes sin recubrimientos	Sikagard®-850® Primer
	Imprimación para soportes minerales con recubrimiento o madera	Sikagard®-850 Activator
	Capa de acabado	Sikagard®-850® Clear

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento de este producto y disposición de residuos, los usuarios deben consultar la versión más actualizada de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad; copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "www.sika.com.mx".

INSTRUCCIONES DE APLICACION

CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

Soportes Adecuados

- Concreto, mampostería, morteros base cemento, estuco y madera.

Recomendaciones Importantes

- En superficies con perfil rugoso, puede ser difícil lograr un espesor uniforme del recubrimiento, lo que reduce la protección y la capacidad de limpieza. Se recomienda nivelar o alisar la superficie antes de aplicar el recubrimiento.
- Los recubrimientos existentes deben ser evaluados para confirmar su compatibilidad con Sikagard®-850 Activator y Sikagard®-850 Clear.

Preparación del Soporte

- El sustrato debe estar limpio, seco, firmemente adherido y libre de contaminantes como polvo, aceite, grasa y material suelto que pueda afectar la adherencia.
- Los soportes muy lisos pueden ser ligeramente rugosos mediante un lijado suave.
- Prepare la superficie utilizando equipos adecuados, como limpieza con vapor o chorro de agua a baja presión.

APLICACIÓN

- Cumplimiento estricto:
Siga cuidadosamente las indicaciones de esta ficha técnica y la correspondiente a Sikagard®-850 Clear, asegurando que se adapten a las condiciones reales de la obra.
- Importante:
En soportes rugosos, utilice una brocha para aplicar la imprimación y asegúrese de cubrir completamente la superficie, incluyendo oquedades y poros.
- Nota:
Para evitar la formación de burbujas de aire que afecten el acabado, no pase en exceso la brocha, el rodillo ni la pistola durante la aplicación.
- Aplicación del producto:
Aplique Sikagard®-850 Activator de manera uniforme sobre el soporte preparado, utilizando brocha, rodillo o equipo de proyección airless, respetando el consumo indicado.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpie todas las herramientas y equipos de aplicación con solvente inmediatamente después de su uso. El material endurecido sólo puede eliminarse mecánicamente.

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que, como resultado de las regulaciones locales específicas, los datos declarados y usos recomendados para este producto, pueden variar de un país a otro. Consulte la hoja técnica local del producto para los datos exactos del producto y usos

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "www.sika.com.mx". Asegurar el manejo de cargas de acuerdo a NOM-036-1-STPS-2018.

Sika Mexicana S.A. de C.V.
Carretera Libre a Celaya Km. 8.5
Fraccionamiento Industrial Balvanera
76920 Corregidora, Queretaro
México
800 123-7452

Hoja De Datos Del Producto
Sikagard®-850 Activator
Noviembre 2025, Versión 03.01
020303060010000015

Sikagard-850Activator-es-MX-(11-2025)-3-1.pdf

