

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikafloor®-2060 Altex Sport

Revestimiento acrílico tipo slurry para campos deportivos

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Lechada tipo "Slurry" de textura rugosa a base de emulsiones acrílicas, cargas minerales seleccionadas y pigmentos de alta calidad

USOS

Sikafloor®-2060 Altex Sport puede ser usado solamente por profesionales con experiencia.

- Campos deportivos
- Acabados impermeabilizantes
- Pisos deportivos en general

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Afinidad en bases asfálticas y losas de concreto.
- Microaglomerado de textura superficial rugosa.
- Flexible.
- No flamable.
- Resistente a la abrasión.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	Cubeta de 22kg
Color	Rojo, verde claro, verde oscuro, azul (blanco, gris = proyectos especiales)
Conservación	12 meses desde la fecha de fabricación.
Condiciones de Almacenamiento	El producto debe estar almacenado en su envase original, cerrado y sin daños en el envase, en condiciones secas y a temperaturas entre +5°C y +30°C.

INFORMACION DEL SISTEMA

Estructura del Sistema	Capa	Producto	Consumo
	Primario	Sikafloor®-2060 Primer Seal	~0.15kg/m ²
	Primer Capa	Sikafloor®-2060 Altex Sport	~0.85kg/m ²
	Acabado	Sikafloor®-2060 Altex Sport	~0.85kg/m ²

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	0.850 kg/m ² por capa
---------	----------------------------------

Temperatura Ambiente	Mín: +10° C - Máx: +30° C
Humedad Relativa del Aire	< 80%
Punto de Rocío	Cuidado con la condensación. El sustrato y el producto aplicado no curado deben estar al menos +3° C por encima del punto de rocío para reducir el riesgo de condensación o eflorescencias en la superficie del producto aplicado. Las bajas temperaturas y las condiciones de alta humedad aumentan la probabilidad de eflorescencias.
Temperatura del Soporte	Mín: +10° C - Máx: +30° C
Humedad del Soporte	≤ 4% en peso de contenido de humedad en el soporte usando el Sika®-Tramex (Al momento de la aplicación). Métodos de ensayo: Sika® -Tramex método – CM - Medición por método de secado a horno. No debe existir humedad ascendente según la norma ASTM (Lámina de polietileno).

NOTAS

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

LIMITACIONES

- No aplicar Sikafloor®-2060 Altex Sport en aquellos soportes en los que puede existir humedad ascendente.
- Sikafloor®-2060 Altex Sport recientemente aplicado debe protegerse del agua, humedad y condensación durante las primeras 24 horas.
- La incorrecta valoración y tratamiento de las fisuras puede reducir la vida útil del revestimiento y su capacidad de puenteo de fisuras, reflejándose en la superficie

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento de este producto y disposición de residuos, los usuarios deben consultar la versión más actualizada de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad; copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "

www.sika.com.mx"

INSTRUCCIONES DE APLICACION

PREPARACION DEL SOPORTE

- La superficie debe estar libre de polvo, grasa o aceite, impurezas o falsas adherencias.
- El concreto debe ser compacto y tener una resistencia mínima a la compresión (25 N/mm² (25 MPa), y a la tracción (1,5 N/mm² (1,5 MPa)).
- El soporte en caso de contacto con el suelo, debe tener una barrera de vapor.

- En el caso de soportes críticos, realizar la aplicación del revestimiento en una zona de pruebas.
- Los soportes de concreto deben prepararse mecánicamente mediante granallado o escarificado para eliminar la lechada superficial y obtener una superficie de poro abierto.
- Deben eliminarse las partes sueltas o débiles del concreto y dejar al descubierto los defectos de la superficie, como poros o huecos.
- Las reparaciones en el soporte, el relleno de huecos y la nivelación deben realizarse con productos adecuados de las gamas Sikafloor® o SikaDur®.
- El soporte de concreto o cementoso debe ser imprimado y nivelado para obtener una superficie firme.
- Cualquier resto de suciedad, partículas sueltas deben ser eliminadas antes de cualquier aplicación del producto, preferiblemente barriendo y aspirando.

APLICACIÓN

- Agitar antes de usar.
- Aplicar una capa de Sikafloor®-2060 Primer Seal como imprimación.
- Aplicar una capa de Sikafloor®-2060 Altex Sport de 1 a 2 mm de espesor.
- Para resultados óptimos, aplicar una segunda capa de Sikafloor®-2060 Altex Sport según las condiciones de la superficie de 1 a 2 mm. de espesor.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Las herramientas y el equipo de aplicación deben limpiarse con agua inmediatamente después de su uso. Una vez curado/endurecido, el material sólo puede eliminarse por medios mecánicos.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarían a quién las solicite, o a través de la página "www.sika.com.mx". Asegurar el manejo de cargas de acuerdo a NOM-036-1-STPS-2018.

Sika Mexicana S.A. de C.V.
Carretera Libre a Celaya Km. 8.5
Fraccionamiento Industrial Balvanera
76920 Corregidora, Queretaro
México
800 123-7452

Hoja De Datos Del Producto
Sikafloor®-2060 Altex Sport
Octubre 2024, Versión 01.02
020813020010000050

Sikafloor-2060AltexSport-es-MX-(10-2024)-1-2.pdf

