

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® AntiSalitre

Impermeabilizante para muros con humedad ascendente.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sika Antisalitre es una resina de impregnación acuosa 3 en 1:

1. Listo para usar como barrera impermeable en paredes con humedad en interior y exterior.
2. Endurecedor de superficies arenosas débiles.
3. Evitar la formación de salitre, hongos y musgos. La resina blanca se vuelve transparente una vez que se seca, dejando una película superficial (no penetra en la superficie aplicada).

USOS

Impermeabilización que protege de la humedad creciente por capilaridad en paredes de concreto, bloques, ladrillos, etc. que recibirán un acabado (aplanao, mortero, Estuco, Pasta o Pintura).

- Puede eliminar la aparición de salitre (manchas blancas en las paredes y muros).
- Puede eliminar aparición de hongos y musgo en paredes y paredes al aire libre. Endurecedor de superficie para sustratos débiles y arenosos, tanto en interiores como en exteriores.
- Se puede utilizar como imprimación (sellador) para mejorar las superficies a pintar o en las que se va a aplicar una pasta decorativa o estuco.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

Película transparente que evita el paso de la humedad en las paredes en interiores y exteriores.

Evita la formación de salitre, hongos y musgos.

Facilidad, limpieza y rapidez en su aplicación directa con brocha o rodillo.

Transparente después del secado.

Mejora la apariencia de paredes y muros.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Hoja De Datos Del Producto

Sika® AntiSalitre

Febrero 2019, Versión 01.01

020303010020000050

Base Química

Presentación	Garrafa de 1.01 kg (1 L) Galón de 4.04 kg (4 L)
Apariencia / Color	Blanco, aspecto húmedo, cuando se seca se vuelve transparente.
Conservación	Quince (15) meses en su empaque original, bien cerrado, en interiores, en un lugar seco y fresco.
Condiciones de Almacenamiento	En un lugar seco y fresco, protegido de las heladas y la luz solar directa, a temperaturas entre + 5 ° C y + 30 ° C.
Densidad	1.01 +/- 0.02 kg/l aprox.
Consumo	0.2 a 0.3 kg / m ² , dependiendo de la porosidad de la superficie. Mínimo aplicar dos capas.
Temperatura del Soporte	+5°C mín. / +30°C máx.
Humedad del Soporte	La superficie de aplicación debe estar seca.
Tratamiento de Curado	No requiere ningún curado especial, pero debe protegerse de la lluvia, al menos durante las primeras 4 horas después de la aplicación (a 20 ° C)

INSTRUCCIONES DE APLICACION

No requiere ningún curado especial, pero debe protegerse de la lluvia, al menos durante las primeras 4 horas después de la aplicación (a 20 ° C)

EQUIPMENT

Sika AntiSalitre viene listo para usar solo requiere agitación. Aplicar Sika AntiSalitre con brocha o rodillo asegurando una saturación completa. Deben aplicar al menos dos capas; sobre sustratos altamente absorbentes se pueden necesitar más de dos manos. Deje secar la primera capa aprox. 2 a 3 hrs antes de aplicar la siguiente mano. Deje secar por 24 horas o más, antes de aplicar el estuco, el mortero o la pintura. Si está aplicando un mortero decorativo, use Sika Estuka o Sika Estuka Acrylico cuando haya secado la última capa de Sika AntiSalitre.

CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

Para eliminar todo rastro de polvo, pintura o cal, es esencial tratar previamente la superficie con un cepillo de cerdas duras y luego secar con aire comprimido. Asegúrese de que el sustrato esté seco, sin manchas de humedad, para favorecer una mejor penetración de la impermeabilización. Si se lava la superficie, deje que se seque durante al menos 3 días antes de continuar con la aplicación. Los detergentes químicos, ni ácidos, ni álcalis, ni sulfatos catiónicos deben usarse en la limpieza de la superficie.

APLICACIÓN

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Las herramientas se lavan con agua si el producto aún está fresco. Si ya está seco, puede eliminarse por medios mecánicos.

LIMITACIONES

Sika AntiSalitre no puede evitar los daños causados por la condensación en paredes frías (por ejemplo, en habitaciones con poca ventilación).

- Sika AntiSalitre no se puede utilizar para reparar sustratos excesivamente dañados que requieren una nueva superficie.
- Se recomienda aplicar un revestimiento (pintura, estuco, mortero, yeso o papel), ya que Sika AntiSalitre puede cambiar el aspecto visual de la superficie.
- Se recomiendan pruebas de campo preliminares antes de una aplicación completa.

NOTAS

RESTRICCIONES LOCALES

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento de este producto y disposición de residuos, los usuarios deben consultar la versión más actualizada de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad; copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "www.sika.com.mx"

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la prácti-

ca, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarían a quién las solicite, o a través de la página "www.sika.com.mx"

Sika Mexicana S.A. de C.V.
Carretera Libre a Celaya Km. 8.5
Fraccionamiento Industrial Balvanera
76920 Corregidora, Queretaro
México
800 123-7452

Hoja De Datos Del Producto
Sika® AntiSalitre
Febrero 2019, Versión 01.01
020303010020000050

SikaAntiSalitre-es-MX-(02-2019)-1-1.pdf

