

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikaflex® Primer-429

Primario formulado para mejorar la adhesión de los selladores de poliuretano Sikaflex® cuando se aplican a sustratos específicos.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sikaflex® Primer-429 promueve la adhesión a concreto limpio, sano y seco, mampostería, sistemas de acabado de aislamiento exterior (EIFS) y madera, incluida la teca y la caoba.

USOS

La mayoría de los sustratos requieren una imprimación solo si las pruebas muestran la necesidad o donde el sellador estará bajo el agua después de la curación. Ciertos sustratos requieren una imprimación en todas las condiciones.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Un componente, listo para usar.
- Se aplica fácilmente con brocha, dauber o spray.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	Unidad: (6 / caja); y galones (2 / caja).
Color	Transparente.
Conservación	Seis (6) meses en su envase original, sin abrir.
Condiciones de Almacenamiento	Sikaflex® Primer-429 debe ser almacenado en condiciones secas, donde esté protegido de la luz solar directa y a temperaturas entre + 40 ° F y + 95 ° F (+ 4 ° C y + 35 ° C).

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	Las siguientes son coberturas promedio, dependiendo de la porosidad del sustrato: Sikaflex® Primer-429 Cobertura por pinta (Junta de revestimiento (m). 1/2 "x 1/2"): 94.4 metros lineales
----------------	---

INSTRUCCIONES DE APLICACION

<u>Sustrato</u>	<u>Imprimación re- quirido</u>	<u>Imprimación re- comendada</u>
Block de concreto	No	429
Concreto colado	No	429
Concreto prefabricado	No	429
Mortero	No	429
Lechada	No	429
SikaTops	No	429
Granito	No	429
Maderas inacabadas	No	429
EIFS - Dryvit, Sto, Sinergia**	Si	429

**Nota: el producto se adherirá sin imprimación, sin embargo, los fabricantes de EIFS recomiendan la imprimación para sellar correctamente el sustrato. Siga las recomendaciones de imprimación del fabricante de EIFS.

PREPARACION DEL SOPORTE

- La clave para una buena unión con los selladores / imprimadores Sikaflex es la preparación de la superficie. Específicamente, todas las superficies deben estar secas y libres de suciedad, grasa, agentes de desmoldeo, mortero suelto, suciedad y cualquier materia extraña.
- Si la junta contiene sellador viejo, se deben retirar todos los materiales extraños y limpiar el sustrato por medios mecánicos. Aplique imprimaciones a temperaturas de sustrato de 40 ° F y subiéndolo.
- La superficie debe estar libre de escarcha.

METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

- Agite o revuelva bien la imprimación antes de usar.
- Aplique sobre una superficie seca, limpia y sin aceite con un cepillo, brocha o aerosol.

Tiempo de secado antes de instalar el sellador:

> 1 hr. <8 hrs. *

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

- En caso de derrame o fugas, use equipo de protección adecuado, contenga el derrame, recójalo con material absorbente y transfíralo a un recipiente adecuado.
- Ventilar el área.
- Evitar el contacto.
- Deséchelo de acuerdo con las regulaciones actuales, aplicables, locales, estatales y federales.

LIMITACIONES

- El imprimador no debe usarse si comienza a gelificarse en el recipiente.
- Proteja los primers Sikaflex de la humedad. Una vez que el envase ha sido abierto, use el contenido inmediatamente.
- No intente utilizar contenedores parciales.
- No volver a sellar ni reutilizar. El resellado puede

causar contaminación por humedad y gelificación. Precaución:

Inflamable; Irritante; Sensibilizador:

- Contiene poliisocianato aromático, xileno, PGMEA, TDI. Puede causar irritación de la piel / ojos / vías respiratorias. Puede causar sensibilización cutánea y / o respiratoria después de un contacto prolongado o repetido. Evitar el contacto. Puede causar dolores de cabeza, mareos u otros efectos en el SNC. TDI es un carcinógeno sospechoso (IARC, NTP). Usar solo con ventilación adecuada. Se recomienda el uso de gafas de seguridad y guantes resistentes a productos químicos. En caso de que se excedan los PEL, use un respirador apropiado, debidamente ajustado y aprobado por NIOSH. Quitarse la ropa contaminada. Mantener alejado del calor, chispas y llamas.

Primeros auxilios:

- En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua y jabón. Si los síntomas persisten, consulte a un médico. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos; póngase en contacto con un médico. Para problemas respiratorios, saque a la persona al aire fresco; si los síntomas persistir, consultar médico. En caso de ingestión, consulte a un médico inmediatamente: el metanol es un veneno. Quitarse la ropa contaminada.

NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en esta hoja técnica se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que, como resultado de las regulaciones locales específicas, los datos declarados y usos recomendados para este producto, pueden variar de un país a otro. Consulte la hoja técnica local del producto para los datos exactos del producto y usos.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento de este producto y disposición de residuos, los usuarios deben consultar la versión más actualizada de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad; copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "www.sika.com.mx".

Hoja De Datos Del Producto

Sikaflex® Primer-429

Marzo 2019, Versión 01.01

02051601000000026

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "www.sika.com.mx".

Sika Mexicana S.A. de C.V.
Carretera Libre a Celaya Km. 8.5
Fraccionamiento Industrial Balvanera
76920 Corregidora, Queretaro
México
800 123-7452

Hoja De Datos Del Producto
Sikaflex® Primer-429
Marzo 2019, Versión 01.01
02051601000000026

SikaflexPrimer-429-es-MX-(03-2019)-1-1.pdf

