

## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

## Sika® Ucrete® TCCS

Resina de encapsulación de alta resistencia, estable al color, para una estética mejorada.

## DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sika® Ucrete® TCCS es una resina para encapsulado de tres componentes, de alta resistencia y curado rápido. Proporciona un acabado altamente estético, de color estable y brillo satinado capa de acabo para sistemas de pisos Sika® Ucrete® CS.

## USOS

Sika® Ucrete® TCCS se utiliza como capa de acabado para encapsulado de sistemas de recubrimientos Sika® Ucrete®. CS 10, CS 20 y CS 30.

Tenga en cuenta que:

Sika® Ucrete® TCCS forma parte integral del sistema Sika® Ucrete® (CS 10, CS 20 y CS 30); no se comercializa como un producto aislado, sino como una capa final dentro del sistema completo.

## CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Instalación experta a cargo de aplicadores plenamente formados y autorizados
- Muy buena resistencia a las manchas producidas por una gama específica de productos químicos y de la industria alimenticia
- Muy buena resistencia a la exposición a los rayos UV
- Buena resistencia al amarilleamiento que proporciona estabilidad del color a largo plazo
- Curado rápido
- No mancha después del curado
- Buena resistencia a la temperatura

## CERTIFICADOS / NORMAS

- Certificación Halal Europa (HCE), Sika® Ucrete®, WHFC, Certificado N° 21453-2/1/1/Y1
- Adecuación de Instalaciones de Alimentos y Bebidas, Sika® Ucrete®, HACCP, Informe de Ensayo N° I-PE-769-SA-2-RG-06b
- Indoor Air Comfort Gold EN 16516, Sika® Ucrete®, eurofins, Certificado N° IACG-321-01-01-2023

## INFORMACION DEL PRODUCTO

|              |                                                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Base Química | Acrílico                                                                                                                  |
| Presentación | 7.35 kg / Kit                                                                                                             |
| Color        | Gris, Gris claro, Crema, Amarillo, Amarillo brillante, Verde, Verde claro, Verde/marrón, Rojo, Naranja, Azul, Azul claro. |
| Conservación | Consulte siempre la fecha de expiración preferente de los envases por individual.                                         |

## Condiciones de Almacenamiento

El Producto debe almacenarse en su envase original sellado, sin abrir ni dañar, en condiciones secas y a temperaturas comprendidas entre +5 °C y +30 °C. Consulte siempre el envase por individual.  
Consulte la ficha de datos de seguridad actual para obtener información sobre la manipulación y el almacenamiento seguros.

## INFORMACION TECNICA

**Tensile adhesion strength** > 2.0 N/mm<sup>2</sup> (falla el concreto) (EN 1542)

**Resistencia Química** Resistencia definida en laboratorio a muchos productos químicos individuales. Antes de proceder, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Sika para obtener información específica.

## INFORMACION DE APLICACIÓN

| Consumo | Sistema                | Consumo                   | Área                         |
|---------|------------------------|---------------------------|------------------------------|
|         | Sika® Ucrete® CS10     | 0.4–0.6 kg/m <sup>2</sup> | 12–18 m <sup>2</sup> por kit |
|         | Sika® Ucrete® CS10 AS  | 0.4–0.6 kg/m <sup>2</sup> | 12–18 m <sup>2</sup> por kit |
|         | Sika® Ucrete® CS20 R13 | 0.7–0.9 kg/m <sup>2</sup> | 8–10 m <sup>2</sup> por kit  |
|         | Sika® Ucrete® CS20 R12 | 1.0–1.2 kg/m <sup>2</sup> | 6–7 m <sup>2</sup> por kit   |
|         | Sika® Ucrete® CS20 AS  | 0.7–0.9 kg/m <sup>2</sup> | 8–10 m <sup>2</sup> por kit  |
|         | Sika® Ucrete® CS30     | 1.0–1.2 kg/m <sup>2</sup> | 6–7 m <sup>2</sup> por kit   |

Nota: Los datos de consumo son teóricos y no tienen en cuenta el material adicional debido a la porosidad de la superficie, el perfil de la superficie, las variaciones de nivel, el desperdicio o cualquier otra variación. Aplique el Producto en un área de prueba para calcular el consumo exacto para las condiciones específicas del sustrato y el equipo de aplicación propuesto.

|                                 |        |        |
|---------------------------------|--------|--------|
| <b>Temperatura del Producto</b> | Máximo | +22 °C |
|                                 | Mínimo | +12 °C |

|                             |        |        |
|-----------------------------|--------|--------|
| <b>Temperatura Ambiente</b> | Máximo | +22 °C |
|                             | Mínimo | +12 °C |

**Punto de Rocío** Cuidado con la condensación. El sustrato y el producto aplicado sin curar deben estar al menos +3 °C por encima del punto de rocío para reducir el riesgo de condensación o eflorescencia en la superficie del producto aplicado. Las bajas temperaturas y las condiciones de alta humedad aumentan la probabilidad de eflorescencia.

|                                |        |        |
|--------------------------------|--------|--------|
| <b>Temperatura del Soporte</b> | Máximo | +22 °C |
|                                | Mínimo | +10°C  |

**Tiempo de Curado** El piso puede volver a ponerse en servicio al cabo de 2 horas.  
Nota: Los tiempos son aproximados y se verán afectados por el cambio de las condiciones ambientales y del sustrato.

|                                          |        |       |
|------------------------------------------|--------|-------|
| <b>Tiempo de Espera / Repintabilidad</b> | Mínimo | 2–3 h |
|                                          | Máximo | 48 h  |

**Nota:** Los tiempos son aproximados y se verán afectados por los cambios en las condiciones ambientales, especialmente la temperatura y la humedad relativa.

## NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

## ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento de este producto y disposición de residuos, los usuarios deben consultar la versión más actualizada de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad; copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "[www.sika.com.mx](http://www.sika.com.mx)".

## INSTRUCCIONES DE APLICACION

### APLICACIÓN

La aplicación debe ser realizada por un aplicador de Sika® Ucrete® debidamente formado y autorizado.

### RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que, como resultado de las regulaciones locales específicas, los datos declarados y usos recomendados para este producto, pueden variar de un país a otro. Consulte la hoja técnica local del producto para los datos exactos del producto y usos.

## NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "[www.sika.com.mx](http://www.sika.com.mx)". Asegurar el manejo de cargas de acuerdo a NOM-036-1-STPS-2018.

Sika Mexicana S.A. de C.V.  
Carretera Libre a Celaya Km. 8.5  
Fraccionamiento Industrial Balvanera  
76920 Corregidora, Queretaro  
México  
800 123-7452

Hoja De Datos Del Producto  
Sika® Ucrete® TCCS  
Marzo 2026, Versión 01.01  
020814000000002019

SikaUcreteTCCS-es-MX-(03-2026)-1-1.pdf

