BUILDING TRUST

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

THERMOTEK VIVE® More Feelings Construction

Pintura Vinil-Acrílica

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

THERMOTEK VIVE® More Feelings Construction está elaborada a base de resina Vinil-acrílica, con pigmentos de alta calidad y aditivos no dañinos al medio ambiente. De alto poder cubriente, acabado terso, buena lavabilidad, excelente comportamiento al intemperismo, alta adhesión a los substratos.

USOS

THERMOTEK VIVE® More Feelings Construction se usa como recubrimiento decorativo de muy buena calidad en superficies exteriores e interiores de muros de concreto, block, texturizados, yeso, paneles de yeso, paneles de fibrocemento logrando un acabado mate decorativo y con buen poder cubriente.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

THERMOTEK VIVE® More Feelings Construction es un recubrimiento diseñado para construcciones, ofrece una buena funcionalidad y durabilidad. Además en una sola pintura reúne las siguientes propiedades:

- Alta protección en diferentes sustratos.
- Buen poder cubriente y buena flexibilidad.
- Buena durabilidad.
- Buena nivelación y brochabilidad.
- Es ecológico, no desprende vapores tóxicos ni olores desagradables.
- Buena protección del color.
- Apariencia mate.
- Disponibilidad de una gran variedad de colores pastel y tint del sistema de color.
- Poder tintóreo controlado que garantiza la reproducibilidad del color.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	Galón 3.8 Litros Cubeta de 19 L
Color	Blanco
Conservación	
Condiciones de Almacenamiento	Este producto debe ser almacenado en un lugar seco y fresco, preferentemente techado y la temperatura de almacenaje debe de ser mayor a 05ºC e inferior a 45ºC. No estibe más de tres cubetas Almacenaje máximo para venta en anaquel, 12 meses.
Rendimiento	7 m2 por litro a dos manos, sobre superficies lisas y selladas con Vive+Sensaciones Sellador Vinílico Concentrado, este rendimiento podrá variar dependiendo de la rugosidadde la superficie donde se aplique.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

DOCUMENTOS ADICIONALES

Prueba	Especificación	Método
Apariencia	Liquidos Fluido	Interno
Tipo	Vinil-acrilica	Interno
Olor	Caracterisica	Interno
Finaura, Hegman	4.5	ASTM D-1210
Acabado	Mate	VISUAL
Viscosidad, KUS	105.4 +/-5	ASTM D-562 NMX-U-038-SCFI-2012
PH	8.0 a 9.0	ASTM E-70 NMX-U-007-SCFI-2011
Solido en Peso %	47.37 +/- 0.2	ASTM D-1644 NMX-C-425-ONNCCE-203
Densidad, gr/ml	1.32 +/- 0.02	ASTM D-1475
Lavabilidad, ciclos	350 Ciclos, Pintura Tipo 1 Categoria D	ASTM D-2486 NMX-U-116-SCFI-2018

DOCUMENTOS ADICIONALES

No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito. *Solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto con la piel y con los ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su medico inmediatamente
Nota: Para mayor información consulte la hoja de seguridad

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento de este producto y disposición de residuos, los usuarios deben consultar la versión más actualizada de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad; copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página " www.sika.com.mx"

NOTES ON INSTALLATION

- No aplicar el producto a temperaturas menores de 10ºC ni mayores a 45ºC.
- No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza de lluvia.
- Evite usar en superficies sujetas a tránsito peatonal.
- No mezcle Vive+Sensaciones Constructor con otras pinturas.
- No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.
- Mezcle el contenido antes de usar.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página

"www.sika.com.mx". Asegurar el manejo de cargas de acuerdo con NOM-036-1-STPS-2018.

Sika Mexicana S.A. de C.V.
Carretera Libre a Celaya Km. 8.5
Fraccionamiento Industrial Balvanera
76920 Corregidora, Queretaro
México
800 123-7452