

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Bexel® Nivelacreto®

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Bexel® Nivelacreto® es un mortero único, de alta tecnología, hecho a base de cemento, resinas en polvo, agregados minerales, aditivos y polímeros seleccionados de alta calidad, desarrollado especialmente para corregir los desniveles y las irregularidades de las superficies de sustratos base cemento, formando empastes con una superficie de alta resistencia, adecuadamente lisa y plana para facilitar la instalación de revestimientos en áreas interiores sometidas a tráfico residencial, comercial normal e institucional ligero. Este es un producto diseñado para aplicarlo sobre firmes de concreto o contrapisos de cemento/arena y usarlo como sustrato para la instalación de una gran variedad de revestimientos. Mezclado con agua forma una pasta suave, con muy buena fluidez y fácil de trabajar que autocorrigie las marcas y rayas superficiales que dejan las herramientas comunes usadas en la aplicación, sin tener que usar instrumentos especializados y al secar adquiere una gran dureza, una alta resistencia a la compresión y al impacto. Facilita mucho el trabajo de instalación, ahorrando tiempo y costos en la obra.

USOS

Bexel® Nivelacreto® está diseñado especialmente para: Usarlo en áreas interiores aplicado en capas de 1 a 4 cm de espesor para corregir desniveles y variaciones en la superficie de firmes de concreto o contrapisos de cemento/arena y dejarlos adecuadamente nivelados, planos y lisos para instalar una gran variedad de revestimientos tales como: alfombras, vinilo, mármol, madera, cerámicos, porcelánicos, y especialmente los de gran formato, ya que para asentar correctamente y con seguridad estas piezas, por su gran tamaño, requieren que los sustratos además de una buena nivelación tengan también la superficie más plana y lisa que lo requerido por piezas o revestimientos de formato convencional.

Ideal para usarlo en proyectos residenciales (Cocinas y vestíbulos), comercial (Oficinas, recepciones, cocinas y baños) e institucional ligero (Áreas públicas de restaurantes y hospitales).

Solicite información a nuestro Departamento Técnico o a nuestros Representantes de Ventas para aplicaciones con espesores mayores de hasta 7 cm.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Deja las superficies adecuadamente planas y lisas para instalar revestimientos
- Autocorrigie las marcas y rayas que dejan las herramientas durante la aplicación.
- Puede aplicarse por mano de obra de albañilería ordinaria pero de buena calidad con un breve entrenamiento técnico previo.
- No necesita usar equipos o herramientas especiales para su aplicación.
- Resultados equivalentes a los morteros autonivelantes a un costo menor.
- Excelente dureza y resistencia a la compresión.
- Se adhiere fuertemente a las superficies de concreto. Se puede abrir al tráfico peatonal después de 6 horas.
- Permite instalar revestimientos cerámicos después de 24 horas.
- Evita trabajos y costos extra para nivelar las superficies.
- Reduce tiempos de obra dándole un mayor avance en la ejecución.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Cemento, resinas en polvo, agregados minerales, aditivos y polímeros seleccionados de alta calidad
Presentación	Saco de 20 kg
Apariencia / Color	Crema claro
Conservación	6 (seis) meses
Condiciones de Almacenamiento	Almacenar correctamente en el envase original no deteriorado, cerrado y sellado, en lugar fresco y seco.
Densidad	~ 2.0 - 2.1 kg por dm ³ (De la pasta)
Resistencia a Compresión	> 230 kg/cm ² (28 días)
Proporción de la Mezcla	3- 3.5 litros por saco de 20 kg
Rendimiento	1 m ² a un centímetro de espesor por saco de 20 kg. Esta cifra depende de la porosidad, irregularidad de la superficie y de las prácticas de aplicación.
Espesor de Capa	De 1 a 4 cm
Temperatura del Soporte	De +4°C a +38°C
Vida de la mezcla	~15 - 20 minutos Temperatura de +22°C y 50% de humedad relativa. Varía según las condiciones ambientales, disminuye al aumentar la temperatura y aumenta al bajar la temperatura.
Tiempo de Curado	2.5 horas (ASTM C-807)

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

DOCUMENTOS ADICIONALES

Incluya en la instalación juntas de control o de expansión haciendo cortes con la cuchara, la llana o con disco tan pronto el material este lo suficientemente firme antes de que se endurezca y también respete las juntas de control, de movimiento o de expansión ya existentes en el sustrato continuándolas en la aplicación. El arquitecto o diseñador del proyecto deberá indicar la ubicación y detalles específicos de las juntas de movimiento en los planos. Utilice como guía el Método JE171 del "Manual para la instalación de recubrimientos cerámicos" de la TCNA. Como regla general se recomienda que siempre instale juntas de aislamiento en las puertas así como juntas flexibles de dilatación donde se presenten cambios de sustrato, o junto a las paredes perimetrales, columnas, tuberías y en las esquinas, con el fin de absorber los esfuerzos generados por movimientos estructurales, así como, por las expansiones y contracciones del sustrato

LIMITACIONES

- Nunca se debe usar como superficie de tráfico sin que esté cubierta con revestimientos.
- No aplique este producto sobre empastes de mortero

ni sobre concreto con superficies frágiles y extremadamente porosas como los concretos de baja resistencia y los aligerados hechos con agregados porosos.

- No aplique este producto sobre superficies lisas no absorbentes como concreto pulido o quemado y pisos de tipo cerámico ya existentes. Estas deben tratarse previamente tal como se indicó antes en el párrafo de Preparación de la Superficie. Para otros casos no incluidos, consulte a nuestro Departamento Técnico.
- No aplicar sobre superficies frágiles, fácilmente disgregables o pulverulentas.
- No use este producto en la instalación de sistemas de calefacción en el piso
- Para los casos de superficies o condiciones no especificadas en este documento, favor de contactar al Departamento Técnico de Sika
- No aplicar bajo insolación directa ni cuando haya corrientes de aire o pronóstico de helada, ni a temperaturas mayores de +38°C o menores de +4°C.
- La mezcla mantiene sus propiedades de autocorrección de las marcas y rayas dejadas en la superficie por las herramientas de aplicación durante 15 minutos a una temperatura ambiente y del sustrato de +22°C. Este tiempo disminuye si la temperatura aumenta y se incrementa si la temperatura disminuye.
- Trabaje con precauciones adicionales cuando lo aplique a bajas temperaturas porque disminuye la fluidez del material y en algunos casos extremos es posible que la superficie no quede totalmente lisa porque no desaparecen totalmente las marcas ni ondulaciones.
- Proteja siempre el producto contra la humedad du-

rante su almacenamiento y mantenga siempre la bolsa perfectamente cerrada.

- Para obtener los resultados aquí descritos, debe seguir las instrucciones y no alterar la composición del producto.
- No utilizar en áreas de exposición constante al agua ni de humedad permanente o intermitente del sustrato, ya que estas condiciones pueden comprometer el desempeño del producto.
- Cuando requiera proteger la aplicación contra el ingreso de humedad cúbrala con una capa de impermeabilizante cementoso Aquamaster® 1C.
- No utilice nunca envases de refrescos o jugos para añadir el agua de mezclado, ya que los residuos de azúcar causan un retardo sensible en su fraguado y pueden llegar a interferir en el desarrollo de sus propiedades dañándolo de manera irreversible

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento de este producto y disposición de residuos, los usuarios deben consultar la versión más actualizada de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad; copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "www.sika.com.mx"

EQUIPMENT

La mezcla de este producto con agua nunca debe hacerse en el suelo ni sobre el piso o placas metálicas o de madera, ni tampoco se debe hacer usando barros, cucharas o palas.

Esta operación debe hacerse en recipientes limpios y usando una mezcladora eléctrica del tipo taladro de baja velocidad, que pueda trabajar a 300-400 rpm, equipado con flecha y una propela apropiada para asegurar la completa y correcta incorporación y homogenización de todos los ingredientes y aditivos del producto para que este desarrolle todas sus propiedades y así pueda usted obtener todos los beneficios que puede darle.

Nunca lo haga manualmente porque no es suficiente para lograr la total incorporación y homogenización de los ingredientes del producto en la mezcla.

PREPARACION DEL SOPORTE

Los sustratos donde se va a aplicar Bexel® Nivelacreto® deben estar firmes, sólidos y estables, tener como mínimo 14 días de fraguado y una resistencia a la compresión mínima de 200 kg/cm² así como la superficie porosa a para permitir el anclaje mecánico para lograr una mayor adherencia. Si la superficie es muy porosa debe humedecerla hasta saturarla sin llegar a encharcarla y enseguida aplíquela una capa de Bexelbond® diluido en una proporción de 1 parte más 3 partes de agua con el fin de mejorar la adherencia y sellarla para evitar la formación de burbujas y poros en la superficie de la aplicación. Espere a que desaparezca el aspecto lechoso de la superficie para proceder a aplicar

la mezcla de Bexel® Nivelacreto®.

Cuando el sustrato sea una superficie de concreto liso, no absorbente, como el concreto pulido o quemado o los pisos de tipo cerámico ya existentes, es necesario escarificarlos previamente para abrirles porosidad superficial y enseguida darles el tratamiento indicado en los párrafos anteriores según sean las características de absorción de la superficie desbastada para poder aplicar la mezcla de Bexel® Nivelacreto®. Repare todas las grietas estáticas abriéndolas y limpiándolas perfectamente, elimine las partículas sueltas, humedezca la superficie sin formar charcos y use Bexel® Nivelacreto® para resanarlas. No use este producto para resanar o cubrir grietas dinámicas o juntas con movimientos, estas se deben respetar y resanar usando materiales no rígidos como los selladores de poliuretano tipo Sikaflex® 1A.

Deje fraguar las reparaciones un mínimo de 24 horas antes de hacer la aplicación. Limpie muy bien la superficie para dejarla libre de partículas sueltas, polvo, salitre, hielo, aceite, grasa, pintura, cal, barnices, ceras, agentes desmoldantes, membranas de curado y de cualquier otra sustancia contaminante que impida una buena adherencia. Generalmente un lavado con chorro de agua a presión (2500-3000 psi) es suficiente para limpiar la superficie, pero en el caso de áreas con severos problemas de contaminación se requiere previamente un tratamiento con medios mecánicos como el sandblasteo, escarificado o desbastado de la superficie. Posteriormente debe eliminar todo el polvo y el material suelto con lavados profundos CON CHORRO DE AGUA A PRESION.

Cuando sea necesario mantener la nivelación de la aplicación dentro de una tolerancia especificada es necesario preparar sobre el sustrato una red adecuadamente distribuida de muestras o guías que establezcan el nivel que se desea darle al empaste de Bexel® Nivelacreto® para que sirvan como referencia a mantener durante la aplicación, sin excederse de un máximo de 4 cm de espesor.

MEZCLADO

Utilice siempre sacos completos para preparar la mezcla y úsela en un periodo no mayor de 15 minutos. Para la preparación use herramientas y agua limpia, no salitrosa, potable y templada. Cada saco de 20 kg de Bexel® Nivelacreto® requiere de 3 a 3.5 litros de agua para formar una mezcla con la consistencia correcta para su aplicación. Haga la mezcla en un recipiente limpio con capacidad sobrada para contener la cantidad de Bexel® Nivelacreto® de cada preparación.

Cuando prepare la mezcla, inicie usando la proporción de agua que corresponde a la cantidad más pequeña del rango recomendado para cada saco, es decir use 3 litros por saco o la parte proporcional para la cantidad de producto que vaya a usar y viértala en el recipiente de mezclado, esto permitirá posteriormente, si es necesario, ajustar la cantidad de agua para darle la consistencia correcta. A continuación vacíe lentamente el material sobre el agua mientras mezcla lentamente

usando una mezcladora eléctrica a baja velocidad, menor de 300-400 rpm para no incluir burbujas de aire. Continúe mezclando hasta obtener una pasta homogénea y libre de grumos. Evite mezclar más de 3 minutos para no incorporar aire.

Enseguida determine con rapidez si la mezcla tiene la consistencia correcta para aplicarse. Para esto, tome una pequeña muestra con una cuchara, deposítela sobre la superficie de concreto donde hará la instalación y distribúyala formando una aplicación circular de 15 a 20 centímetros de diámetro. Inmediatamente después, con la misma cuchara haga en la superficie de esta aplicación un par de rayas que formen una cruz. Si estas se desvanecen rápidamente desapareciendo en menos de 5 segundos y la superficie queda lisa, sin rastros visibles de las rayas significa que la mezcla tiene la consistencia correcta para su aplicación y ya está lista para ser usada. Si las marcas no desaparecen completamente o se esfuman con lentitud en más de 5 segundos significa que le hace falta más agua a la mezcla en cuyo caso para mejorarle la consistencia debe agregarle el equivalente a 250ml más de agua por bulto de producto. Vuelva a mezclar y realice nuevamente la prueba. Si el resultado es el mismo repita de nuevo el paso para lograr la consistencia deseada. Normalmente esta se logra obtener con una o dos adiciones de agua. Cuando observe que el agua tiende a separarse en la aplicación, significa que tiene agua en exceso y deberá agregarle un poco de polvo seco para ajustarle su consistencia.

Una vez preparada la mezcla revuélvala ocasionalmente durante la aplicación y no le agregue más agua, ya que esto ocasiona que pierda su resistencia mecánica. Después de su preparación la mezcla tiene un tiempo trabajable de 15 a 20 minutos a +22°C y sin corrientes de viento. Este tiempo se disminuye al subir la temperatura o se tengan corrientes de viento y se incrementa si la temperatura disminuye. Si empieza a endurecerse, no la use y prepare de nuevo pasta fresca. Haga las mezclas con una consistencia lo más similar posible para tener siempre las mismas propiedades de aplicación.

APLICACIÓN

Evite hacer la aplicación de este producto bajo condiciones de corrientes de aire, insolación directa y/o temperaturas elevadas porque reducen el tiempo útil de la mezcla y aceleran de manera irregular el proceso de secado de la instalación de un punto a otro de la misma área ocasionando la formación de grietas de secado y también problemas de desprendimiento en casos muy severos.

Vacíe sobre la superficie del sustrato la pasta de Bexel® Nivelacreto® recién hecha, preparada previamente tal como se indicó antes. La aplicación debe hacerse en forma continua para evitar juntas frías y obtener una superficie uniforme y lisa. Con una regla metálica o de madera de longitud adecuada arrastre y distribuya el material sobre el área extendiéndolo en una capa con el espesor deseado, no mayor que 4 cm, tomando como referencia las guías de nivel o maestras puestas previamente para este propósito.

Cuando sea necesario puede usar también una llana plana o de esquinas redondeadas para distribuir la mezcla. Haga las correcciones necesarias de superficie o nivel, ya sea añadiendo más material fresco y/o redistribuyéndolo con la llana o la cuchara en un periodo no mayor de 15 min después de haber aplicado la mezcla, si la temperatura ambiente y la del sustrato son de +22°C. De esta forma desaparecerán por sí solas las marcas y rayones dejadas por las herramientas gracias a que el producto puede autocorregir la superficie dejándola plana y lisa. Este tiempo disminuye si la temperatura aumenta y se incrementa si la temperatura disminuye.

Proteja la instalación contra la insolación y las corrientes de viento durante la aplicación y durante el proceso de hidratación y secado. Al terminar la aplicación lave con agua las herramientas y utensilios usados mientras la pasta esta todavía fresca.

La aplicación puede ser pisada 6 horas después con tráfico humano ligero. Espere 1 día para instalar revestimientos pétreos o cerámicos. Si la temperatura ambiente es menor de +12°C, espere 2 días. Para instalar recubrimientos de vinilo, madera, epóxicos o alfombra espere de 7 a 10 días dependiendo de la temperatura y la humedad ambiente para que haya secado adecuadamente.

Bexel® Nivelacreto® también puede aplicarse con máquinas para bombear mortero, ajustando el caudal de agua que se alimenta a la unidad mezcladora para que la dosificación quede dentro del rango recomendado por bulto de producto. La consistencia de la mezcla debe ajustarla utilizando la prueba descrita antes en el párrafo de Mezclado, iniciando este proceso con la proporción de agua menor del rango recomendado para poder incrementarlo gradualmente según se necesite. El criterio para determinar la proporción adecuada será el mismo mencionado en dicho párrafo y consiste en que la mezcla tenga la capacidad de corregir las marcas que se le hagan en la superficie.

TRATAMIENTO DE CURADO

Las aplicaciones de Bexel® Nivelacreto® no requieren ser curadas en condiciones ambientales templadas, sin embargo cuando se tengan altas temperaturas, viento fuerte y baja humedad ambiental es necesario mantener húmeda la aplicación al menos durante los primeros tres días.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "www.sika.com.mx"

Sika Mexicana S.A. de C.V.
Carretera Libre a Celaya Km. 8.5
Fraccionamiento Industrial Balvanera
76920 Corregidora, Queretaro
México
800 123-7452

Hoja De Datos Del Producto
Bexel® Nivelacreto®
Enero 2025, Versión 01.03
021790101000000010

BexelNivelacreto-es-MX-(01-2025)-1-3.pdf

