

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Topex Impermeabilizante Integral

Impermeabilizante integral en polvo para concreto y mortero

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Aditivo en polvo que disminuye la permeabilidad de concretos y morteros. Libre de cloruros.

USOS

- Como impermeabilizante integral de concretos en cimentaciones, muros de contención, losas, tanques, canales, alcantarillas, subterráneos; en general para todo concreto y mortero de aplanados, sobre todo en obras hidráulicas.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

Listo para usar.

- Topex impermeabilizante integral** contiene sustancias que sellan poros y repelen el agua.
- Un concreto con **Topex impermeabilizante integral** es impermeable aún bajo presión de agua.
- El **Topex impermeabilizante integral** impermeabiliza el concreto, plastifica la mezcla y aumenta las resistencias.
- Reduce la permeabilidad del concreto evitando la formación de salitre en muros.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Aditivo en polvo a base de sustancias hidrófobas.
Presentación	Saco de 5 kg y Saco de 25 kg
Apariencia / Color	Color: Gris
Conservación	Veinticuatro (24) meses en su empaque original, en lugar fresco y bajo techo.
Condiciones de Almacenamiento	Si se almacena correctamente en su empaque original sin abrir, sellado y en buen estado en un lugar fresco y seco a temperaturas entre +5°C y +30°C. Proteja de los rayos directos del sol. Todos los sacos de Topex impermeabilizante integral tienen impresa la fecha de caducidad.
Densidad	Densidad aparente 0,9 kg/lt aprox.

INFORMACION DE APLICACIÓN

Dosificación Recomendada	0,5 kg por saco de cemento de 50 kg (1% peso de cemento).
--------------------------	---

INSTRUCCIONES DE APLICACION

METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

1. Calcule y mida la cantidad necesaria de **Topex impermeabilizante integral** por bachada, de acuerdo con el número de sacos de cemento que lleva la mezcla y agregándolo en la arena. Nunca disolverlo en el agua de mezcla.

LIMITACIONES

- Para asegurar resultados óptimos del concreto impermeabilizado con **Topex impermeabilizante integral**, siga la metodología adecuada en su diseño, elaboración, colocación, compactación, la menor cantidad posible de agua y principalmente en el curado continuo durante 7 días.
- Se recomienda el revenimiento más bajo posible que permita una buena compactación y que el contenido de cemento no sea inferior a 250 kg por m³ de concreto (a/c < 0.45).

NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en esta hoja técnica se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que, como resultado de las regulaciones locales específicas, los datos declarados y usos recomendados para este producto, pueden variar de un país a otro. Consulte la hoja técnica local del producto para los datos exactos del producto y usos.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento de este producto y disposición de residuos, los usuarios deben consultar la versión más actualizada de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad; copias de las cuales se mandarían a quién las solicite, o a través de la página "www.sika.com.mx".

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarían a quién las solicite, o a través de la página "www.sika.com.mx"

Sika Mexicana S.A. de C.V.
Carretera Libre a Celaya Km. 8.5
Fraccionamiento Industrial Balvanera
76920 Corregidora, Queretaro
México
800 123-7452

Hoja De Datos Del Producto
Topex Impermeabilizante Integral
Abril 2019, Versión 01.01
020705040012000004